

# 胶龙软包装995幕墙结构胶，硅酮结构密封胶

产品名称	胶龙软包装995幕墙结构胶，硅酮结构密封胶
公司名称	龙口市胶龙科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:白色黑色 位移能力:96(%) 产地:龙口
公司地址	山东省龙口市东江镇贾家村
联系电话	13210935899

## 产品详情

颜色	白色黑色	位移能力	96(%)
产地	龙口	品牌	胶龙
外观	膏糊	固化条件	室温固化
贮存期	9个月		

a、产品特征分单组分、双组分二种。中性固化，对金属、镀膜玻璃、混凝土及大理石等无腐蚀性。高强度、高粘结性、中等模量、高柔韧性。优异的耐气候老化性，根据老化试验推断：通常的气候条件下使用寿命长达50年。优异的耐高低温性能，-40 ~ 150 范围内性能变化不大。对大部分建筑材料具有优异的粘结性，特殊材料使用底涂后可获得较好的粘结性。与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。环保型产品，属无溶剂型产品，硫化收缩率低。b、主要用途各种结构性粘连，包括玻璃、石材、铝板幕墙，玻璃采光顶及金属结构工程等。中空玻璃的二道粘结密封。其它许多建筑及工业用途。c、符合标准国家标准gb/16776 - 2005 建筑用硅酮结构密封胶美国标准astmc - 1184 硅酮结构密封胶d、技术指标

检测项目	国家标准gb/16776-2005	美国标准astmc-1184	实测值			
			单组分	双组分		
下垂度mm	3	4.3	0	0	gb/t 13477	
挤出性s	10	10	1.54	1.31		
表干时间min	180	180	60	40		
硬度hsa	20 ~ 60	20 ~ 60	57.9	44.3	gb/t 531	
适用期min	20	/	/	23	gb/t 13477	
热老化	热失重	10	10	3.8	3.1	
	龟裂	无	/	无	无	
	粉化	无	/	无	无	
拉伸强	标准条件	0.60	0.345	0.97	1.17	

度	90	0.45	0.345	0.81	0.83
m	-30	0.45	0.345	1.34	1.68
pa	浸水	0.45	0.345	0.95	1.17
	水-紫外线	5	0.345	0.97	1.12
	23 时最大拉伸强度伸长率 %	100	/	180	130
	23 时伸长率为10%时的模量	/	/	0.03	0.04
	23 时伸长率为20%时的模量	/	/	0.24	0.34
	23 时伸长率为40%时的模量	/	/	0.60	0.58
	粘结破坏面积 %	5	5	0	0
	贮存期	在-20 ~ 30 的阴凉干燥处贮存，自生产日期计，贮存期为9个月			

e、颜色及包装颜色：为黑色、灰色、白色或用户要求的其它颜色。双组分a组分为白色、b组分为黑色、混合后为黑色。包装：塑料筒（净容量300ml）、590ml复合膜软包装。双组分a组分用200l铁桶（净容量185l）、b组分用20l塑料桶（净容量19l）包装。f、接口设计和施工方法请参见《硅酮结构密封胶使用工艺指南》g、使用限制不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料表面。不宜用于密不透风的场所，因为硅酮结构密封胶需吸收空气中的水分固化。不宜用于结霜或潮湿的表面。不宜用于连续浸水的地方或终年潮湿的地方。材料表面温度低于4 或超过40 时，不宜施工。