

环氧导静电防腐漆施工工艺及报价

产品名称	环氧导静电防腐漆施工工艺及报价
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

环氧导静电防腐漆施工工艺及报价

爱与爱，需要呵护；心与心，需要尊重。情没有密码，只有用心；爱没有模式，只能珍惜。回首三千，红尘外，有心在等待；皓首苍颜，耄耋年，还有人在。一生何须太多，有情才是幸福；一生何求太多，有爱才是满足。

一、产品组成：

该涂料是采用环氧树脂、环氧增韧剂、导电粉、防锈颜料、填料、助剂、改性胺配制而成。

二、产品特性及产品用途：

油罐导静电防腐涂料化学稳定性好，耐酸、盐溶液、耐水、耐有机溶剂、耐原油、汽油、柴油、煤油、润滑

油、豆油、油渣，油罐导静电防腐涂料体积电阻率低于10⁸ Ω·m.能满足中石化总公司《石油静电安全规程》的规

定要求。用于原油贮藏、油舱、输送油管道的抗静电涂装。

三、技术性能：

项目 指标 项目 指标

漆膜外观 黑、灰、漆膜平整 干燥时间：表干（h）<2

粘度（涂—4）>50 实干（h）24

冲击强度 (kg.cm) 50 附着力 (级) 1

柔韧性 (mm) 1 耐盐水、碱水 (h) 72h不起泡、不生锈

涂装间隔时间 (h) 24 体积电阻率 .m 108

耐油性 (h) 72h不起泡、不生锈 耐酸性 (h) 72h不起泡、不生锈

五 施工要求及贮存：

1)：该漆使用前充分搅拌均匀，把被涂物处理干净，严防油污、水份、灰尘及其他污物存在（建议喷沙除锈

至Sa2.5级或手工除锈至St3级），以保证涂刷质量。施工开桶时，严禁用铁器敲击，以免发生火灾。

2)：涂刷各道涂层时须间隔8小时，涂最后一道底漆须经24小时后，再涂第一道面漆。涂完最后一道面漆后，在

常温下干燥10d——15d后方可使用。

3)：涂料配比为：（按厂家提供的数量配比）

（每套重量为26公斤）：黑、灰色 甲组分：乙组分 = 20公斤：3公斤。

4)：罐内施工时应按要求做好罐内的换风装置，对于一般腐蚀，建议涂刷四层（二底二面），对于腐蚀介质严重的

部位，建议涂刷六层（二底四面）或更多层。