

# 供应PA66 杜邦/10B40 40%矿物增强

产品名称	供应PA66 杜邦/10B40 40%矿物增强
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:矿物增强尼龙 型号:10B40 产地:美国杜邦
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

## 产品详情

供应PA66 杜邦/10B40 40%矿物增强 专业销售特殊性能尼龙料

PA66/10B40/美国杜邦

生产企业：美国杜邦

原料描述部分规格级别	矿物增强 其它 其它
该料用途	外观颜色
备注说明40%矿物增强	
加工条件加工条件	

原料技术数据		性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	缺口冲击强度	23	ISO 180/1A	3.5		kJ/m <sup>2</sup>
	IZOD冲击	-40	AS TM D25	32(0.6)		J/m (ft lb/in)

	强度	)			
	IZOD 冲击强度	23 (73)	AS TM D256	32(0.6)	J/m (ft lb/in)
物理性能	断裂应力		ISO 527-1/-2	90 (3.1)	MPa (kpsi)
	拉伸强度	-40 (-40)	AS TM D638	130 (8.9)	MPa (kpsi)
	比重		AS TM D792	1.51	
	硬度	Scal e R	AS TM D785	121	
	吸水性	24h	AS TM D570	0.7	%
	吸水性	饱和	AS TM D570	4.7	%
机械性能	断裂延伸率	-40 (-40)	AS TM D638	2	%
	断裂延伸率	23 (73)	AS TM D638	2.5	%
	断裂延伸率	77 (70)	AS TM D638	11	%

断裂延伸率	121 (250)	AS TM D638	15.5	%
拉伸模量		ISO 527-1/-2	9000	MPa (kpsi)
剪切强度		AS TM D732	58 (8.4)	MPa (kpsi)
弯曲模量	-40 (-40)	AS TM D790	8000	MPa (kpsi)
弯曲模量	23 (73)	AS TM D790	8620	MPa (kpsi)
弯曲模量	77 (170)	AS TM D790	2930	MPa (kpsi)
弯曲模量	121 (250)	AS TM D790	1380	MPa (kpsi)
弯曲强度		AS TM D790	152 (2.0)	MPa (kpsi)
缺口冲击强度	-40 (-40)	ISO 180/1A	2.5	kJ/m <sup>2</sup>
缺口冲击	-30 (-22)	ISO 180/1A	2.5	kJ/m <sup>2</sup>

	强度 )			
电气性能	体积电阻率		AS TM D25 7	1 E15 Oh m cm
热性能	热变形温度	0.45 MP a	AS TM D64 8	250 (4 82 )
	热变形温度	1.80 MP a	AS TM D64 8	210 (4 28 )
	熔化温度	10 / min	ISO 113 57- 1/-3	263 (50 5)
其它性能	燃烧级别	0.71 mm	UL 94	HB
	燃烧级别]	1.5 mm	UL 94	HB
	燃烧级别	3.0 mm	UL 94	HB
	氧气指数		AS TM D28 63	25 %

供应PA66 杜邦/10B40 40%矿物增强 新友专业销售特殊性能尼龙料