

供应高流动性PMMA IF850/韩国LG

产品名称	供应高流动性PMMA IF850/韩国LG
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PMMA亚克力 型号:IF850 产地:韩国LG、原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

长期供应高流动性PMMA IF850/韩国LG 快速溶解，可用于油墨材料

PMMA/IF850/LG化学 物性表

原料描述部分

规格级别高流动 其它 其它

该料用途适用于复杂的架子或面积大而薄颜色

备注说明特性：高流动性

加工条件加工条件

原料技术数据		性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	吸水率		24h	ASTM D-570	0.3	%
物理性能	比重			ASTM D-792	1.18	
	反射指数			ASTM D-542	1.49	
	透明性		3.2mm	ASTM D-1003	93	%
	流动指数		230 , 3.8kg	ASTM D-1238	12.5	g/10min

机械性能	拉力		ASTM D-638	690	Kg/cm ²
	弯曲模数		ASTM D-790	32,000	Kg/cm ²
	洛氏硬度		ASTM D-785	89	M-Scale
	弯曲强度		ASTM D-790	1,220	Kg/cm ²
	延伸率		ASTM D-638	3.0	%
	冲击强度	Izod Notched	ASTM D-256	1.6	kg · cm/cm ²
	模缩系数		ASTM D995-51	0.2-0.6	%
电气性能	介电强度	4KV/S	ASTM D-149	20	KV/m
	功率系数	60Hz	ASTM D-150	0.05	
	介电定数	60Hz	ASTM D-150	4	
	抗体积系数		ASTM D-257	>1515	.m
热性能	线性膨胀系数		ASTM D-696	6 × 10 ⁻⁵	cm/cm / °C
	热变形温度	18.56kg	ASTM D-648	90	
	维卡软化点	1kg	ASTM D-1525	90	
	热传导		ASTM D-177	5 × 10 ⁻⁴	cal/sec cm ² /cm
	燃烧度	1/8", 1/16"	UL94	HB	
	比热			0.35	cal/g/