

供应耐低温沙林料Surlyn 1601/杜邦 低凝胶

产品名称	供应耐低温沙林料Surlyn 1601/杜邦 低凝胶
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沙林料 型号:1601 产地:美国杜邦, 原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

东莞市凯硕塑胶专业销售沙林料 长期供应耐低温沙林料Surlyn 1601/杜邦 低凝胶，

我们的宗旨：【以优惠的价格给广大客户提供优质的品质。本公司货源充足，品种齐全，价格合理】

SURLYN美国杜邦1601SURLYN美国杜邦1605SURLYN美国杜邦1652SRSURLYN美国杜邦1706SURLYN美国杜邦8320SURLYN美国杜邦8528SURLYN美国杜邦8920SURLYN美国杜邦8940SURLYN美国杜邦9910SURLYN美国杜邦9950SURLYN美国杜邦HPF2000SURLYN美国杜邦NC2000SURLYN美国杜邦PC350SURLYN美国杜邦RS-2LSURLYN美国杜邦RS-3LSURLYN美国杜邦PC100SURLYN美国杜邦PC2000沙林树脂是杜邦利用独特的生产工艺聚合而成，是乙烯-(甲基)丙烯酸锌盐、钠盐、锂盐等离子键聚合体。杜邦是世界上**一家离子聚合树脂生产厂家。可提供SURLYN(沙林)PC2000物性及SGS等相关资料SURLYN的耐冲击、耐磨耗性可应用在高尔夫球、运动护膝用品、滑板等运动用品，效果十分良好。另外，其耐油脂和溶剂性、气密性极佳性质充分发挥在香水瓶盖、保鲜膜等用品中。鞋类后套、海绵则利用它质轻、加工简易、设计方便、颜色性良好、透明性佳、耐低温性等特质。加工应注意事项：1. SURLYN具有吸湿性，拆装后暴露在空气中过久，会影响成型的品质，所以在成型前请先烘乾，烘乾温度请控制在60~65 ‘ C，时间

約6~8小時。2. 烘乾設備中若無除濕設備請勿使用，否則加熱只會讓含水率上升。3. 射出成型時，請加冷卻水降低成型溫度，以控制硬度、結晶度等物性，防止結晶速度過快或不均產生的水波紋。4. 射出溫度控制約在190~220 °C之間，模具溫度約在10~15 °C(需外加冷凍水)，零件的冷卻時間約射出時間的2~3倍。冷卻時間長一點可使結晶較為完全，避免零件變形。5. 壓力請以飽壓射出，因為原料流動性較低。6. 可以利用PE來增加硬度，不過添加量以5%為上限。7. 生產完後，請以PE清洗射出機料管，以免停機後再開造成設備損壞。

杜邦沙林樹脂SURLYN®的主要特性：优异的低温抗冲击韧性出色的抗磨损、刮擦性能出色的抗化学药品性能透明、清澈、光泽柔和华贵优异的熔融强度（熔融下拉伸不断裂）有多种牌号符合FDA相关标准直接粘贴环氧树脂和聚丙烯表面作修饰保护直接热贴合在金属、玻璃、天然纤维表面作修饰保护Surlyn树脂典型应用:(1)化妆品领域：香水瓶盖，霜、膏容器等(2)消费品领域：各种手柄，玩具如宠物口嚼物，冰桶，地板(3)运动器材领域：高尔夫球壳，冲浪板，滑雪板表层，滑雪靴，滑冰靴，雪曲棍球头盔，鞋后跟内衬，牛仔竞技保护背心(4)其他领域：浮标，户外安全照明，玻璃制品表面涂层，管道螺丝保护盖，荧光灯表面保护SURLYN沙林料应用:(1)化妆品领域：香水瓶盖，霜、膏容器等。(2)消费品领域：各种手柄，玩具如宠物口嚼物，冰桶，地板。(3)运动器材领域：高尔夫球壳，冲浪板，滑雪板表层，滑雪靴，滑冰靴，雪曲棍球头盔，鞋后跟内衬，牛仔竞技保护背心。(4)其他领域：浮标，户外安全照明，玻璃制品表面涂层，管道螺丝保护盖，荧光灯表面保护。