

# Elastollan C 60 A HPM

产品名称	Elastollan C 60 A HPM
公司名称	东莞市彤达塑胶原料有限公司
价格	36.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区帝豪街6巷1号一楼
联系电话	13434081795

## 产品详情

基本信息特性 耐热性，高有弹性用途 电缆护套密封件汽车领域的应用加工方法  
吹塑成型挤出注射成型物理性能额定值单位制测试方法密度 1.17g/cmISO 1183/A  
硬度额定值单位制测试方法肖氏硬度 (邵氏 A, 3 秒)63ISO 7619 机械性能额定值单位制测试方法磨损量  
55.0mmISO 4649-A 弹性体额定值单位制测试方法拉伸应力 DIN 53504 20%应变 0.850MPaDIN  
53504 100%应变 1.50MPaDIN 53504 300%应变 2.00MPaDIN 53504 拉伸应力 DIN 53504  
屈服 120.0MPaDIN 53504 屈服 35.0MPaDIN 53504 伸长率 DIN 53504 断裂 21100%DIN  
53504 断裂 1000%DIN 53504 撕裂强度 340kN/mISO 34-1 压缩永久变形 ISO 815 23 ° C, 72  
hr 25%ISO 815 70 ° C, 24 hr 43%ISO 815 100 ° C, 24 hr 60%ISO 815  
冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 ISO 179 -30 ° C 无断裂ISO 179  
23 ° C 无断裂ISO 179 热性能额定值单位制测试方法维卡软化温度 70.0 ° CISO 306/A120  
注射额定值单位制加工 (熔体) 温度 190 到 220 ° C模具温度 20.0 到 50.0 ° C挤出额定值单位制熔体温度  
180 到 230 ° C

我们的地址：广东省东莞市樟木头塑胶原料市场一期L18号电话：0769-82057684联系手机：13434081795  
期待您的咨询