

抗起毛起球剂 防勾丝剂P-100 望界

产品名称	抗起毛起球剂 防勾丝剂P-100 望界
公司名称	上海望界贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莘庄商务区秀文路908号中铁诺德国际中心C座301-1室
联系电话	021-64593536 18784087732

产品详情

Queenseter P-100

conc针对各种纤维素材，在不改变原有手感的情况下，赋予织物以强力的抗起毛起球效果。

Queenseter P-100 conc通过形成柔软并且坚韧的树脂皮膜，在具有显著的抗起毛起球效果的同时，可赋予织物丰满、反弹性的手感。

Queenseter P-100 conc防止钩丝的发生和提高织物的磨耗强度，同时可发挥卓越的绒毛防脱落（毛绒类织物）和纰裂（滑脱）防止效果。Queenseter P-100 conc为高浓品。

[性 状]

外观：无色半透明液体

主成分：特殊变性无机化合物

PH值：7~8

离子性：阳离子

溶解性：可以和水以任意比例混溶

[特 长]

Queenseter P-100 conc对各种纤维具有强力的抗起球和防钩丝效果，且具有耐洗性。

用Queenseter P-100

conc处理的织物，手感几乎没有变化，而且赋予织物反弹性，使织物更具有丰满的风格。

没有黄变和色变，且机械稳定性优异，没有粘辊等问题发生之虞。

处理后，只要随着水分的蒸发就能在纤维上形成坚韧的树脂皮膜，无需特殊的热处理（如焙烘）。

[使用方法]

使用量应随被处理织物的种类和表面形态而调整，参考使用量如下：

浸轧法（定型机处理）：10.0～15.0克/升,工艺：浸轧 干燥

浸渍法（染缸处理）：2.5～5.0%（对织物重），工艺：浸渍数分钟后脱水、干燥

喷洒法：先将本品用水稀释10～20倍，而后直接喷洒于被处理织物表面，然后干燥。

处理后，只要通常的干燥即可，无需特殊的热处理。

被处理织物如果原本的起毛起球、钩丝问题比较严重，按上述标准用量尚不能达到满意效果的情况下，有必要额外提升Queenseter P-100 conc的用量。

而即使加大用量，处理后的手感也几乎没有太大的变化。

如果需要和其他药剂并用时，必须充分试验相容性以及相互之间的性能影响。

某些柔软剂，尤其是有机硅类的柔软剂会严重影响Queenseter P-100 conc性能的发挥，请在使用时注意选择。