

临沂环氧富锌底漆生产厂家-奥辉集团

产品名称	临沂环氧富锌底漆生产厂家-奥辉集团
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

临沂环氧富锌底漆生产厂家-奥辉集团

生活中会发生什么，我们无法选择，但至少，我们可以选择怎样面对。所谓的幸福，就是一个笨蛋遇到一个傻瓜，引来无数人的羡慕和嫉妒，一起风风雨雨，平平淡淡。

环氧富锌底漆主要成分是锌粉以及对应的固化剂和助剂，适用于各大金属防锈防腐打底以及面漆配套使用，例如：钢结构防腐底漆，油储罐防腐底漆，桥梁防腐底漆等工业金属防腐底漆使用，本品具有常温干燥，锌粉不易沉淀的特点。

特性：具有较高的屏蔽性，优越的防锈性能，附着力强。

用途：适用于大中型钢结构表面，最基层的防锈。

颜色：灰色，理论用量：4m²/kg，（以40微米干膜计，不含损耗），比重：约2.30

干燥时间：25℃，表干 0.5h，实干 24h，完全固化 7天

闪点：甲组份26℃，乙组份27℃，贮存期：12个月

专环氧富锌底漆涂装，不仅要掌握规范的步骤，还要领悟其中的技巧所在，!环氧富锌底漆施工流程步骤是怎样的

一、表面处理

- 1、用清水冲去盐分及其它水溶性污物;
- 2、依照SSPC-SP1溶剂清洗标准除去油脂;

- 3、除去焊接飞溅并处理焊缝，毛刺使其光顺;
- 4、用喷砂方式除去铁锈，氧化皮和损坏的车间底漆大ISO SA2.5(SSPC-SP10);
- 5、也可手工除锈达St3级;
- 6、用高压空气吹扫除去灰尘等污物;
- 7、施工前确认表面清洁干燥;
- 8、表面处理粗糙度为30-70 μm 。

二、施工流程

- 1、被涂物表面必须无氧化皮，铁锈，油污等。
- 2、环氧富锌底漆底材温度须高于露点3℃以上，当底材温度低于5℃时，漆膜不固化，故不宜施工。
- 3、甲组份开桶后，必须搅拌均匀，然后在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混合均匀，静置，熟化30min后，加适量稀释剂，调至环氧富锌底漆适施工粘度。
- 4、油漆混合后在6h内用完。
- 5、刷涂、空气喷涂、滚涂均可。
- 6、涂装过程中必须不断搅拌，以免沉淀。