

供应PBT 4130F/台湾长春 防火 加纤30%

产品名称	供应PBT 4130F/台湾长春 防火 加纤30%
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PBT 型号:4130F 产地:台湾长春
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

供应PBT 4130F/台湾长春 防火 加纤30%

PBT/4130F/台湾长春 物性表

原料描述部分

规格级别	阻燃, 增强 其它 其它
该料用途	外观颜色
备注说明	
加工条件加工条件	

原料技术数据		性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	成形收缩率	流动方向	-	AST M D955	0.1-0.4	%
		垂直方向	-	AST M D955	0.8-1.1	%
		比重		AST M D792	1.62-1.68	
		吸水率	24hr immersion	AST M D570	0.03	%
		玻璃纤维		Ash	30	%

	含量				
机械性能	IZOD冲击强度	切口1/4	AST M D256	7-13	kg-cm/cm
	引张强度		AST M D638	1100-1400	kg/cm ²
	硬度		AST M D785	94	M-Scale
	挠曲强度		AST M D790	1500-2300	kg/cm ²
	引张伸长率		AST M D638	2.5-4.5	%
	挠曲弹性率		AST M D790	700	kg/cm ²
	电气性能	诱电正接		AST M D150	0.001
耐电弧性			AST M D495	100	sec
绝缘破坏强度		2mm	AST M D149	> 20	KV/mm
体积抵抗率			AST M D257	> 1015	-cm
表面抵抗率			AST M D257	> 1013	
诱电率			AST M D150	3	60Hz
热性能		耐燃性	0.8mm	UL94	V-0
	熔点		DSC	225	
	线膨胀系数		AST M D696	3	10-5cm/cm
	热变形温度	18.6kg/cm ² (4.6kg/cm ²)	AST M D648	208 (220)	