供应耐高温PPS 6165A6/日本宝理 加纤、阻燃

产品名称	供应耐高温PPS 6165A6/日本宝理 加纤、阻燃
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PPS 型号:6165A6 产地:日本宝理
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

供应耐高温PPS 6165A6/日本宝理 加纤、阻燃

PPS/6165A6/日本宝理

①原料描述部分

规格级别增强-玻纤增强,阻燃,标准,耐高温 纤维级
注塑外观颜色该料用途备注说明特性：尺寸精度优良、标准②加工条件加工条件③原料技术数据

性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能熔体粘度310℃、1000/secISO 11443300Pa · s吸水率23℃，水中24小时ISO 620.01%密度ISO 11831.98g/cm3物理性能成型收缩率流动方向80℃×2mmt0.2%垂直方向80℃×2mmt0.5%阻燃性UL 94V-0机械性能弯曲强度ISO 178190MPa断裂应变ISO 527-1,21.1%简支梁冲击强度（有缺口）ISO 179/1eA4.5KJ/m2弯曲模量ISO 17818300MPa拉伸强度ISO 527-1,2130MPa电气性能耐导电径迹IEC 60112200V介电常数1KHzIEC 602505.8体积电阻率IEC 600938×1015Ω · cm表面电阻率IEC 600939×1015Ω介电击穿强度1MHzIEC 602500.002介电击穿强度1KHzIEC 602500.002介电常数1MHzIEC 602505.8介电损耗因数3mmtIEC 60243-114kv/mm热性能线性热膨胀系数垂直方向2×10-5/℃线性热膨胀系数流动方向ISO 11359-21负荷变形温度1.8MPaISO 75-1270℃

PPS塑料(聚苯硫醚)是一种综合性能优异的热塑性特种工程塑料，其突出的特点是耐高温、耐腐蚀和优越的机械性能。

目前国内PPS的销售商有上海联模化工等，到2000年，世界PPS的产量可达到5万吨/年。