

环氧煤沥青防腐涂料厂家

产品名称	环氧煤沥青防腐涂料厂家
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

环氧煤沥青涂料施工方案: 1.方案一：轻型防腐：漆膜厚度约为0.2-0.5mm.可用于地下保温管、地沟管道、大罐内外壁、化工设备、煤气柜、水库电站、污水池等。

一层底漆（环氧富锌底漆或环氧铁红底漆或环氧煤沥青底漆）每平方的用量为0.3kg 二层面漆（环氧煤沥青防腐涂料面漆）每平方的用量为0.4-0.9kg 方案二：普通防腐漆膜厚度约为0.4-0.5mm，可用于直接埋地管道及埋地设备内外壁。

一层底漆（厚浆型环氧煤沥青防腐涂料底漆），每平方的用量为0.3kg

一层玻璃丝布，每平方的用量为1.1平方米

三层面漆（厚浆型环氧煤沥青防腐涂料面漆），每平方的用量为0.7-0.9kg

方案三：加强级防腐：漆膜厚度约为0.6-0.8mm，用于穿越高盐、碱地、沼泽或其它叫恶劣环境。

一层底漆（厚浆型环氧煤沥青防腐涂料底漆），每平方的用量为0.3kg

二层玻璃丝布，每平方的用量为2.2平方米

四层面漆（厚浆型环氧煤沥青防腐涂料面漆），每平方的用量为0.9-1.50kg

方案四：特加强级：漆膜厚度约为1.6-2mm

，用于穿越道路，建筑物的地下钢构件。

一层底漆（厚浆型环氧煤沥青防腐涂料底漆），每平方的用量为0.3kg

七层玻璃丝布，每平方的用量为7.7平方米

九层面漆（厚浆型环氧煤沥青防腐涂料面漆），每平方的用量为1.8-2.0kg

2.环氧煤沥青涂料涂装注意事项： 2.1

底漆、面漆都是双组分分装组成，涂装前按比例调制、搅拌均匀、熟化半

小时方可进行涂装。 2.2

涂装涂层间隔时间以漆膜表干后进行涂刷为好，对包敷玻璃布的涂层体系，

应在涂装面漆的同时进行包敷玻璃布，以便使玻璃布浸透漆料，保证层面涂装质量。 2.3

涂底漆前，

金属表面要进行喷砂除锈、

除油等处理，应达到标准Sa2.5级。 2.4

漆膜完全固化后（一般七天）可以埋设使用