

PA66 MR001 日本旭化成

产品名称	PA66 MR001 日本旭化成
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	33.00/kg
规格参数	品牌:日本旭化成
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

PA66/MR001/日本旭化成

PA66/MR001/日本旭化成生产企业：日本旭化成 原料描述部分规格级别 其它 其它 其它
外观颜色该料用途 插座备注说明 良好的耐热性，高刚性，低翘曲性，低变形。40%的矿物填充。

加工条件加工条件

原料技术数据性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位基本性能 吸湿率 湿 1.5 %物理性能
磨耗率 湿 ASTM D-1044 22×10^{-6} kg/1000times比重 干 ASTM D-792 1.52成型收缩率 干 旭化成方法 1.0-1.1
%机械性能 断裂延伸率 干(湿) ASTM D-638 6(7) %抗挠系数 干(湿) ASTM D-790 5.6(3.3) GPa洛氏硬度
干(湿) ASTM D-785 120(108) R scale抗挠强度 干(湿) ASTM D-790 157(98) MPa悬臂梁式缺口冲击强度
干(湿) ASTM D-256 34(39) J/M洛氏硬度 干(湿) ASTM D-785 85(60) M scale拉伸强度 干(湿) ASTM D-638
98(67) MPa热性能 线性膨胀系数 干 ASTM D-696 6×10^{-5} /K热变形温度 0.46MPa,干 ASTM D-648 240
阻燃性 干 UL 94 HB热变形温度 1.82MPa,干 ASTM D-648 160