

秀珀聚脲地坪涂装系统

产品名称	秀珀聚脲地坪涂装系统
公司名称	深圳市鸿泰昌建筑装饰工程有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道黄贝路景贝南27栋302
联系电话	18826482448

产品详情

1产品概述

聚脲耐磨地坪是一种专门针对混凝土地面设计的新型的具有一定弹性的双组分防腐耐磨地坪，具有快速干燥、物理性能优异、使用范围广等特点。

2性能特点

- | 反应活性高、固化速度快、垂直面、顶面及任意曲面均可连续施工；
- | 100%固含、无有机物挥发、无毒、系无污染的绿色喷涂技术；
- | 弹性体和刚性体涂层的优异结合；
- | 抗冲击、耐磨的优异物理性能。

3适用范围

用于混凝土的防护，特别适用于工期紧、防护强度要求高的地坪涂装工程，广泛用于工厂、市政、商业等方面的地坪涂装。

4主要技术参数		项 目	技术指标	检验标准
		颜色和外观	颜色一致，平整光滑	目测
		凝胶时间 s	10	
干燥时间	表干 s	45		
	实干 min			
		拉伸强度 MPa	16	GB/T 16777
		断裂伸长率 %	400	
		耐磨性 (750g, 500转) g	0.02	GB/T 1768-1989
		直角撕裂强度 N/mm	60	GB/T 529
		与基层剥离强度 N/mm	6.0	GB/T 2790
		粘结强度 MPa	3	
		硬度 (邵A)	90	GB/T 531
		耐水性	60天无变化	GB/T 9274-1988

5工艺配套根据不同的厚度要求采用不同的施工工艺。

2mm聚脲地坪涂装系统

打磨清洁地面：要求地面无粗颗粒、无水泥疙瘩、无粉尘，平整度达到2m靠尺不大于3mm。

打底：使用甲组份打底，滚涂。起封闭地面的作用。

刮涂环氧砂浆一遍：使用环氧中层漆：环氧中层漆固化剂 = 4：1搅拌均匀后加入细砂，用平刀刮涂平整；

刮腻子一遍：使用环氧中层漆：环氧中层漆固化剂 = 4：1搅拌均匀后并混合石英粉配成的腻子刮一次，改善平整度。

辊涂聚脲界面剂：使用秀珀聚脲聚氨酯底漆辊涂在地面上；

喷涂聚脲地坪面漆。使用聚脲专用喷涂设备喷涂聚脲地坪涂料。要求表面颜色一致，无气泡和发花现象。完成后表面美观，色彩均一。

辊涂耐候面漆：使用脂肪族聚氨酯面漆辊涂在聚脲面层上。

养护地坪。养护地坪3天以得到最佳性能效果。养护期间禁止走动。