

开封氯磺化聚乙烯涂料厂家现货供应

产品名称	开封氯磺化聚乙烯涂料厂家现货供应
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

开封氯磺化聚乙烯涂料厂家现货供应

人与人，无信不交往，守信方长久；心与心，互敬才生情，互爱才有真。欺人莫欺心，伤人勿伤情。信任一个人很难，再次相信一个人更难。

一、组成：氯磺化聚乙烯防腐漆由氯磺化聚乙烯橡胶、颜料、改性树脂、硫化剂、促进剂、稳定剂、有机溶剂等组成。

二、特性及用途：氯磺化聚乙烯防腐漆具有优良的耐酸、碱、盐腐蚀及耐大气腐蚀性能，并有良好的物理机械性能，如致密性、弹性、韧性、耐磨性等。可用于大多数介质环境侵蚀下的设备、管路以及水泥建筑构件，在工业大气腐蚀、化工腐蚀、水腐蚀

、土壤腐蚀下都能发挥优良的防腐作用。

三、氯磺化聚乙烯防腐漆技术指标：

项 目 指 标

漆膜外观 平整光滑

粘度（涂-4）25oC, s 60 ~ 120

细度， μm ，不大于 55

光泽，% 50

耐冲击强度, kg.cm, 不小于 50

柔韧性, mm 1

附着力, 级 0

干燥时间

h, 不大于 表干 0.5

实干 48

耐 (30%) H₂SO₄, 30d 不起泡、不脱落、不生锈

耐 (3%) NaCl, 30d 不起泡、不脱落、不生锈

耐 (30%) NaOH, 30d 不起泡、不脱落、不生锈

四、氯磺化聚乙烯防腐漆施工参考：

- 1、涂漆前要将被涂物处理干净，严防水分、灰尘及其它污物存在，以保证漆膜的附着力。
- 2、先涂刷配套的双组分铁红环氧底漆，待底漆完全干燥后再开始涂刷铁红氯磺化聚乙烯防腐底漆。每小时涂两道。后涂刷氯磺化聚乙烯防腐面漆至需要的厚度。
- 3、氯磺化聚乙烯防腐漆为双组分涂料，配制前将甲、乙组分分别搅匀，防止沉淀。配漆时要严格按照规定比例甲：乙 = 5：1 调制漆液，用专用稀释剂稀释。必须当日用完以防胶化。
- 4、涂完最后一道需要经常温干燥7~10天后才能使用。
- 5、一般情况需涂5~6道。对于腐蚀较严重的设备，可缠绕玻璃布涂8道以上。