

# 有机硅耐高温锅炉厂钢铁厂带温施工的防腐涂料

产品名称	有机硅耐高温锅炉厂钢铁厂带温施工的防腐涂料
公司名称	山东志远建筑工程有限公司
价格	24.50/kg
规格参数	品牌:主创 规格:24kg 特色服务:免费拿样
公司地址	山东省菏泽市
联系电话	15588736090

## 产品详情

### 有机硅耐高温漆

#### 产品组成

有机硅高温漆由特种有机硅耐热树脂，各种耐高温颜、填料、助剂等组成，可长期耐200 -800 高温并保持漆膜完整无破损、不脱落。

#### 主要特性

- 1、常温自干，耐热性能优异；
- 2、耐侯性能优异；
- 3、耐水性、耐化学品性能好；
- 4、附着力强，机械性能好，不脱落，不起泡，不开裂，不粉化。

#### 技术参数

##### 漆膜颜色及外观

黑色、银色；漆膜平整光滑

粘度（斯托默粘度计），KU

50-70

光泽

无光

干燥时间 (25 ) , h

表干 , 2h ; 实干 , 24h

烘干 (200 )

0.5h

附着力 (划格法) , 级

2

冲击强度 , kg , cm

50

弯曲强度 , mm

5

柔韧性 , mm

1

耐水性 , 72d

不起泡 , 不脱落 , 不变色

复涂间隔时间 :

底材温度

5

25

40

最短时间

12h

6h

4h

## 主要用途

有机硅高温漆广泛应用于高炉、焚烧炉、热风炉内外壁、烟囱、烟道、烘道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器以及其它非金属和金属表面的高温防腐保护。

## 配套用漆

有机硅耐高温面漆，可配套使用有机硅耐高温底漆。

## 储存运输

存放于阴凉、干燥、通风处，远离火源，防水，防漏，防高温，在包装未开启的情况下，有效储存期一年。超过储存漆，如按标准检测符合要求仍可使用。在储存运输中应避免碰撞和日晒雨淋。

## 施工条件

底材温度须高于露点以上3℃，但不得大于60℃，雾、雨、雪、大风天气下严禁施工。

## 表面处理

涂装前须将物体表面灰尘、油物、焊渣、锈蚀、旧漆膜等处理干净,钢材表面要求喷沙、喷丸至Sa2.5级，局部修补表面要求打磨至St3级。施工中严禁带入水份。

施工方法：可采用无气喷涂或者空气喷涂，推荐采用高压无气喷涂；刷涂或者滚涂必须达到规定的干膜厚度。

## 施工请注意：

- 1、收到货时请先确认产品是否完整，如出现泄漏或损失请及时联系在线客服说明。
- 2、施工时请严格按照施工要求，涂刷物表面一定要做好基面处理。
- 3、油漆在稀释时请按照比例配制。
- 4、室外施工底材温度低于5℃时，不宜施工。