

Lexan 500R-739 黑色PC玻纤10%

产品名称	Lexan 500R-739 黑色PC玻纤10%
公司名称	沙比特塑料贸易(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:500R 产地:美国,南沙
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308号(注册地址)
联系电话	15850313013

产品详情

PC LEXAN RESIN 500R-739, 沙伯基础创新塑料(美国GE), 沙伯基础创新塑料(南沙), 沙伯基础创新塑料(新加坡), PC+10%GR, PC+10%GF, 10%玻纤增强PC塑料, PC原料, PC胶粒, 韧性好, 好注塑成型。

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	吸水率		ASTM D-570	0.12	
物理性能	损耗因数	60Hz	ASTM D-150	0.0008	
	阻燃性		UL 94	3.0	
	阻燃性		UL 94	5V	
	模具收缩率	3.2mm	ASTM D-955	2-4	
	比重		ASTM D-792	1.25	
	阻燃性		UL 94	V-0	
	阻燃性		UL 94	1.5	
	增强			10	
	机械性能	弯曲模量		ASTM D-790	3445
缺口冲击强度		23 ° C	ASTM D-256	107	
洛氏硬度			ASTM D-785	124	
拉伸强度		屈服点		ASTM D-638	66
		断裂点		ASTM D-638	55
弯曲强度			ASTM D-790	103	
断裂伸长率			ASTM D-638	15	
电气性能	体积电阻率		ASTM D-257	1.0×10^{11}	
	介电常数	60Hz	ASTM D-150	3.1	
	损耗因数	1MHz	ASTM D-150	0.0075	
	介电常数	1MHz	ASTM D-150	3.05	

热性能	线膨胀系数		ASTM E-831	3.2 × 10 ⁻⁴
	维卡软化点		ASTM D-1525	154
	热变形温度	0.45MPa	ASTM D-648	146
	UL长期使用温度		UL 746B	130
	热变形温度	1.8MPa	ASTM D-648	142

供应PC美国GE：121R、141、141R、143、144R、223、241、243、3412、3412R、3413、3413R；

供应PC美国GE：3414、923、926、940、940A、943、943A、946、946A、945U

供应PC美国GE：高流动HF1110；供应PC美国GE：超高粘度131R-111；

供应PC美国GE：低粘度防火级241R、243R、244R；

供应PC美国GE：中粘度防火级940A-116、946A-116；供应PC美国GE：光学级LS1、LS2、LS3；

供应PC美国GE：抗紫外线级926U；供应PC德国拜耳：加纤阻燃级6865；

供应PC德国拜耳：透明阻燃级6555、6557；供应PC德国拜耳：透明抗紫外线级2807；

供应PC德国拜耳：食品级2868；耐冲击2605；高流动2407；

供应PC德国拜耳：2205；2207；2405；2458；2605；2607；2658；2805；2807；3103；3105

公司致力于研发、生产、销售高端工程塑料和特种复合材料及配色技术，产品包括PC.PC/ABS系列、PA.PPA系列、PPS.PPO系列、特种材料PEI.LCP.PSU系列产品等。公司成立以来就以引进新技术、新材料、新工艺为宗旨，为客户提供更为适合、性价比更高的材料为目标，服务于国内各应用产业的研发制造终端。多年来，我们秉承专业的理念，与北京化工大学材料学院等行业资深专家合作，形成产学合作、研发与应用协作的模式，以提高产品的性能和优化生产工艺，不断地为客户提供适应市场需求的新材料。为更好地服务用户和开拓市场，公司在华东地区的昆山、东南地区的厦门设立有分公司和办事处。我们生产工厂通过ISO9001和ISO14001质量管理体系认证，所有产品符合环保要求。工厂生产设备先进，检测设备精密而且齐全，为客人提供性能优越稳定的材料。以我们的专业知识帮客户选择适当的材料，提高其产品附加值和降低成本。通过我们的不断努力，成为您值得信赖的材料合作商。