

潍坊快硬水泥灌浆料 烟台灌浆料 莱西无收缩灌浆料

产品名称	潍坊快硬水泥灌浆料 烟台灌浆料 莱西无收缩灌浆料
公司名称	青岛驰尔泰建材有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	包装:牛皮纸塑膜袋 型号:HGM 规格:25kg/袋
公司地址	嘉兴路32号-2-285户
联系电话	18669735308

产品详情

潍坊快硬水泥灌浆料 烟台灌浆料 莱西无收缩灌浆料

一、灌浆料特点

自流免振——砂浆自流，施工免振，确保无漏空灌浆

微膨胀——浇注体长期使用无收缩

早强高强——浇后1天强度可达30~50MPa

持久高强——绝无后期强度下降之虑

耐油渗——密实抗渗适应机座油污环境

抗剥离——新旧界面结合牢固

二、灌浆料使用范围

- 1、设备安装的二次灌浆
- 2、钢结构柱基础安装
- 3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆
- 4、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆

- 5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强
- 6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝
- 7、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补

三、灌浆料技术指标

强度 MPa			竖向膨胀率	流动度	钢筋粘接力	需水量	一次灌浆厚度	浇注用量	临界粒度
1d	3d	28d							
30 ~ 50	60 ~ 80	90 ~ 100	0.1 ~ 3‰	300 mm	6MPa (圆规)	11 ~ 13%	200mm	2200kg/m ³	2mm(粒度可调整)

四、灌浆料使用方法

- 1、灌浆料灌注前，应把需填充的空间现场清理干净，填充空间表面混凝土应凿毛并充分预湿12小时以上。
- 2、浇筑灌浆料前，应针对工程热点、施工环境条件与施工条件事先设计浇筑方案，包括浇筑起点、浇筑进展方向和浇筑厚度等。灌浆料的浇筑应采用分层连续推移的方式进行，间隙时间不得超过90分钟，不得随意留置施工缝。仔细检查钢筋保护层垫块的位置、数量及其紧固程度，以提高钢筋的灌浆料保护层厚度尺寸性。
- 3、高强无收缩灌浆料入模浇筑前，应测定灌浆料的温度、坍落度、含气量、水胶比及泌水率等工作性能，符合要求的灌浆料方可入模浇筑。在相对湿度较小、风速较大的环境下浇筑灌浆料时，应采取适当防风等措施，防止灌浆料失水过快，此时应避免浇筑有较大暴露面积的构件。浇筑大体积灌浆料前，应预先做好防裂措施，如搭设遮阳棚、预设循环冷却水系统等。
- 4、高强无收缩灌浆料比普通的灌浆料易于浇筑，但是为了减小灌浆料发生离析的可能性，建议灌浆料竖直下落距离不要超过5cm,当浇筑层的高度较大时，可使用串筒浇筑；从卸料点开始的水平流动距离不要超过10cm。灌浆料倾落高度不宜超过2m,当拌合物较粘稠、不出现分层离析时，允许增加倾落高度，但应以4m为限。应采用滑槽、串筒、漏斗等器具辅助输送灌浆料，保证高强无收缩灌浆料不出现分层离析现象。
- 5、在冬季浇筑高强无收缩灌浆料时，应制定冬季施工措施，并保证灌浆料拌合物入模温度大于10℃。灌浆料的一次摊铺厚度不宜大于600mm(当采用泵送灌浆料时)或400mm(当采用非泵送灌浆料时)。