

# 环保型硅pu篮球场、网球场、羽毛球场材料生产厂家

产品名称	环保型硅pu篮球场、网球场、羽毛球场材料生产厂家
公司名称	东莞市龙翔体育设施有限公司深圳分公司
价格	55.00/1平方米
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡鹤洲航城街道深业沙河U中心C座14楼13A03（龙翔体育）
联系电话	0755-27085576 18316466589

## 产品详情

硅PU排球场优势：1、强度高，弹性好，耐磨损，低温度，硬度可调，方便，美观，冲击噪声，附着力强，耐用等特点。2、摩擦力，使运动员容易掌握平衡。平整度好，强力压缩，帮助运动员发挥速度和技术。3、施工简便，可直接在混凝土或沥青铺装，维修和保养成本低，车道线和标志保留时间长。4、根据需要调配各种颜色，美观，舒适，明亮。5、硅PU篮球场的强度，硬度，弹性指数和厚度，类型调整的余地大，能够适应比赛和训练的不同要求。6、整体性强，不透水表面，有一定程度的耐化学腐蚀性，易于清洁。7、有良好的耐候性，气候和温度对场地无影响，不影响雨后的训练，因此，塑胶篮球场，又称全天候运动设施。硅PU球场结构示意图：硅PU排球场施工工艺：1.施工条件：温度：地面温度不低于5℃，不高于45℃；湿度：空气相对湿度不超过85%；坡度：不低于3：1000，不大于1：1000；平整度：三米直尺高差不超过3mm。2.施工工具：a、混凝土切割机一台。（切割温度缝）b、搅拌机一台，搅拌容器、齿刮板。（球场材料铺设）c、小刀、小灰刀、手抻打磨机。（表面修整）d、卷尺、帆布线、刷子、美纹纸等划线用工具。E、扫把、地拖把、水管等清洁工具。3.其面要求：平整（3M直尺误差3mm）、结实牢固、无松浮物、干净清洁，切割合理温度缝。4.工序流程：表面处理 切割V字缝 打磨 填缝 补积水 涂刮弹性层 涂刮加强层 分二次涂刮面层 划线 清场完工。5.施工方法：（1）开温度缝以不大于6\*8m为一方块切割温度缝，原有板块与板块间要切割温度缝，温度缝宽\*深=6\*20mm（在温度缝和不规则缝上切成V字型的槽）。（2）地面破损及高低不平处理：以m200：砂子/水泥=1：2修补破损处。（3）填缝：用底漆涂刷于温度缝内，待底漆固化后用可压缩发泡棉板轻挤压进温度缝，一定要保证把温度缝密封填满不凸出，然后用填缝胶涂刷一道宽\*厚=80\*1.5mm覆盖于表面。（4）底漆：用底漆均匀滚涂于基面，用量视理场牢固度而定，一般用量约为0.2kg/m<sup>2</sup>，待干固后即可进行下一步施工。（5）补积水：用弹性层材料：细砂/和粉料=1：1搅拌均匀，找平积水处，找平后要求雨后30分钟积水不超过3mm即为合格。（6）涂刮弹性层：用弹性层材料以齿刮板刮涂于基面，每道刮涂厚度不能超过1.0mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准（一般约10小时，具体视现场天气情况而定），直至刮涂到要求厚度为准。（7）弹性层涂干固后，用积水法测试地面平整度，积水处需用弹性层材料补平，用磨机修整粗糙表面部分后再涂刮加强层。（8）涂刮加强层：用加强层材料（可加水调节施工稠度）以平刮板刮涂三道0.6mm厚，刮涂后表面要求平整光滑。（9）涂刮耐磨面层：按面漆：专用砂=1：0.5充分混合搅拌均匀，涂于加强面上，一般刮涂二道（一般用量约为0.5kg/m<sup>2</sup>）。（不加专用砂可做成光滑面）（10）划线：按标准尺寸量度定位，用帆布线标出线条位置，然后而用美纹纸沿帆布线贴在球场上，用划线专用划线漆均匀用毛刷刷于两美纹纸之间，待涂料表面干后把美纹纸撕掉即可。（11）完工清场。硅PU排

球场该如何维修和保养呢？随着硅PU排球场的增加，很多硅PU球场都出现了问题，面对着这些问题作为专业建设硅PU排球场的公司该如何对硅PU排球场进行维修和保养呢？

- 1、对硅PU排球场场地的清洁，维修和维护是一项持续的工作。除了日常清洁，也应该每季度一次大洗刷，其中重度污染要增加适量的洗衣粉洗刷或擦拭。
- 2、在比赛前后要清洗，保持场地的颜色和清洁。夏季天气炎热，喷冷水，以减少其表面温度。硅PU排球场的各种线条和符号应保持清晰可见。随着时间的推移，老化的塑料表面，各种标志会褪色。因此，几年后要重新粉刷标志。
- 3、如发生碎裂、脱皮等现象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。应经常清理，保持排水畅通。
- 4、在下雨后对球场的积水要及时清理。
- 5、在使用过程中，禁止穿钉子鞋在上面行走。