

# 青岛胶州船舶船底耐潮湿专用环氧煤沥青防腐漆价格

产品名称	青岛胶州船舶船底耐潮湿专用环氧煤沥青防腐漆价格
公司名称	山东钢山特种涂料有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬路23号
联系电话	13791779760

## 产品详情

环氧煤沥青防腐漆招商代理，管道漆沥青漆工业漆，环氧沥青防锈防腐漆

包装：20公斤/桶

颜色：各色 灰色居多 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐/防油/防水耐化学品

用途：适用于各类机械，设备，铁铸件上的涂刷和保护作用。

干燥时间：干燥时间：表干 1h;实干 24h

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

环氧煤沥青防腐漆主要适用于石油输送管道，自来水管道路以及电厂，工矿企业冷却水管道的内壁防腐涂料和管道补口防腐涂料之用，也可作为电厂或工矿企业冷却水管道的内壁防锈涂料之用。

### 【产品组成】

环氧煤沥青防腐漆是由环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂、溶剂等组成的双组份环氧沥青涂料。

### 【产品特点】

环氧煤沥青防腐漆具有良好的耐油性和抗化学品性能，具有优异的耐水性和耐盐水性。

漆膜坚韧具有优良的附着力、耐磨性、耐冲击性等物理性能。

具有良好的防锈性能和耐久性。

耐微生物腐蚀、电绝缘性能优良。

### 【产品技术要求】

干燥时间(25℃)底漆 表干 2h 实干 24h;面漆 表干 6h 实干 48h 完全固化7d;配比  
甲组份：乙组份=11：1(HL901重量化)甲组份：乙组份=4：1(HL902重量化)

复涂间隔时间25℃ 24h

涂装方法本产品密度为1.2-1.4克/毫升，涂装用量参考值：100-150克/道，干膜厚度约35-45um。

无气喷涂 稀释剂103稀释剂稀释量0-3%(以上油漆重量计)

空气喷涂 稀释剂103稀释剂稀释量0-5%(以上油漆重量计)

滚涂/刷涂 稀释剂103稀释剂稀释量0-3%(以上油漆重量计)

施工要求喷砂处理至Sa2.5级或手工除锈至St3级底材温度无氧化皮钢材;喷砂处理至Sa2.5级;或以风动或电动弹性砂轮片打磨至St3级。

施工现场应保持相对湿度 ≤75%。温度在5℃以下时，环氧与固化剂反应停止，不能进行施工;施工全部完毕后必须放置一星期以上，待漆膜完全干透后才能投入使用;对于环氧沥青管道漆我们建议以下述工艺进行施工。