南昌环氧富锌底漆多少钱一公斤

产品名称	南昌环氧富锌底漆多少钱一公斤
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

南昌环氧富锌底漆多少钱一公斤

本产品环氧富锌底漆南昌市可快速发货，南昌奥辉牌环氧富锌底漆每公斤销售价格全国统一为16元公斤，欢迎各界人士咨询订货。

特性：快干、漆膜坚韧、附着力强。具有优良的电化学保护、导静电和防锈性能。不宜用作与酸、碱等强腐蚀介质直接浸泡的配套底漆，也不宜直接涂装醇酸等油性面漆。

用途：适用于钢材表面作保养底漆或防锈底漆。常应用于：大型钢结构件、船舶组件、桥梁组件、海洋工程结构件、输油输水管道、水库闸门、化工贮罐、石油贮罐等。

产品特性：

具有优异的硬度、附着力、耐潮湿、耐盐雾和防锈性能，涂料不燃不爆，喷砂(丸)后涂上底漆，可以气割、施焊。无毒无味，最长覆涂间隔时间可达一年以上，属高科技环保产品。涂膜具有优异的电化学防腐性能，坚硬耐磨(施工作业中不易破坏涂层)、耐高低温、耐油、耐各种有机溶剂、化学品、耐候性好。

施工说明：

配套用漆：可与环氧磁漆、氯化橡胶面漆、丙烯酸聚氨酯磁漆等配套使用。

表面处理：该产品对油污等有机物有很强敏感性，钢铁表面处理不完全或存在污染物均无法使用本品，其表面处理等级必须达到Sa3级标准，并有一定粗糙度，推荐使用喷砂除锈方法。

涂装方法：本涂料作为底漆使用，推荐膜厚35-40um,作为热喷铝、热喷锌的封闭涂料时，推荐膜厚40-50um.

理论涂量：5-6m2/kg（膜厚约40um）

复涂间隔：（25°C）最小间隔8小时

适用期：（25°C）6小时

技术指标：

项目

指标

漆膜颜色及外观

灰色，漆膜平整均匀

干燥时间，h

表干 ≤

0.1

实干 ≤

24

冲击 cm

40

耐盐水性(3%NaCl)，48h

无变化

柔韧性 mm

1

附着力，级 ≤

2

施工说明

表面处理：钢铁表面必须清洁干燥，无松散漆层、油脂及其它污垢物。表面喷砂处理至瑞典标准Sa 2.5级，表面粗糙度达到Rugotest标准NO?3
BN9a，涂装前除去尘埃及砂粒。特殊表面处理请向本公司技术部查询。

常用配套体系

底 漆：联迪环氧富锌底漆P5160涂一遍，参考用量：0.1L/㎡，即10㎡/L；

中间漆：联迪环氧云铁厚浆漆U5690涂一遍，参考用量：0.1L/㎡，即10㎡/L；

面 漆：联迪氟碳面漆F5801涂一至二遍，参考用量0.22L/㎡，即90㎡/组（20L）。