

重庆销售荷兰艾维贝301腻子粉用羟丙基淀粉醚

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 重庆销售荷兰艾维贝301腻子粉用羟丙基淀粉醚 |
| 公司名称 | 重庆海誉化工产品有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:艾维贝 型号:301 产地:荷兰 |
| 公司地址 | 重庆市大足区龙水镇永益路192-28号 |
| 联系电话 | 023-43389822 15310411116 |

产品详情

一、淀粉醚301产品简介

301淀粉醚是以马铃薯为原料，经过改性、高度醚化反应、然后喷雾干燥而得到的白色精细粉末，不含增塑剂。它完全不同于国内的淀粉或改性淀粉。它属于羟丙基淀粉HPS。

二、301淀粉醚优点

- 1、能有效阻止厚层砂浆的垂挂现象；
- 2、可以延长砂浆的开放时间；
- 3、对砂浆有快速增稠功能，能改善喷射砂浆、抹灰砂浆等的流变性；
- 4、能有效防止砂浆出现分层、离析的现象，在自流平砂浆中有很好的应用。

三、301淀粉醚技术参数

| | |
|------------------|----------|
| 外观 | 白色粉末 |
| 粒径 | <350 μ m |
| 粘度(mpas, 5%的水溶液) | 400-1200 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 水分 (%) | 5.0 |
| 体积密度 (kg / m ³) | 480-640 |
| PH值 | 9-11 (3.75%的水溶液) |
| 溶解性 | 能在冷水中溶解 |

四、301淀粉醚用途

- 1、瓷砖粘结剂、防水砂浆
- 2、轻质保温抹灰砂浆、砌筑砂浆
- 3、修补砂浆、粘结砂浆
- 4、饰面砂浆、抹面砂浆
- 5、灰泥及腻子、界面剂
- 6、各类水泥、石膏

五、301淀粉醚应用与添加量

推荐用量：0.05%-0.1%，同时可以降低甲基纤维素醚0.1%左右。

| 应用领域 | 添加量% | 作用 |
|------------|-----------|-----------|
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 | 0.15-0.20 | 增稠 |
| 抗裂抹面砂浆 | 0.02-0.05 | 提高手感及施工性 |
| 保温板抹面砂浆 | 延长开放时间 | |
| 抹灰砂浆 | 0.05~0.08 | |
| 瓷砖胶粘剂 | 0.03~0.08 | 抗下滑、增加饱满度 |
| 保温板胶粘剂 | 0.02~0.05 | 提高湿润性 |
| 墙砖填缝剂 | 0.03~0.05 | |
| 粉刷石膏 | 0.05~0.15 | 增加和易性、抗流挂 |

六、301淀粉醚应用领域

301淀粉醚可作为水泥基产品,石膏基产品及灰钙基产品的外加剂。能提高施工性能,保证施工。

301淀粉醚与甲基纤维素醚配合使用,能起到增稠作用,促进内部结构,具有更好的抗裂性,抗流挂性及

提高和易性。甲基纤维素醚添加的比例越高,砂浆,粘结剂,抹灰和界面剂等复合材料的粘性越大,通过添加S301可以明显减少纤维素醚添加量。在各类(水泥、石膏、灰钙基)内外墙腻子中,淀粉醚主要是提高腻子的施工性及触变性,使操作更清爽,提高手感及施工性。

七、301淀粉醚包装,存储,运输

包装:25公斤复合牛皮纸袋,750公斤/托盘。

储存:淀粉醚应贮存在通风、阴凉、干燥的环境中。贮存期一般为一年,一年后如果检验合格仍可使用。

运输:淀粉醚为非危险品,在运输过程中,应防止日晒、雨淋;不可同自燃物,强氧化剂,强酸一起运输。