

# K胶 SL-803/茂名众和

产品名称	K胶 SL-803/茂名众和
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:K胶 型号:SL-803 产地:茂名众和
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

## 产品详情

K树脂/SL-803/茂名众和

生产企业：茂名众和

原料描述部分规格级别通用 其它 其它

该料用途透明片材：橱窗及展示柜观翻修用品、鞋业、速冻包装盒、各种容器和顶盖等。

透明薄膜：食品包装薄膜、保鲜薄膜、柔性医药店包装、透气膜等。透明器件：医疗器件、运动器材、玩具、衣架、家电外壳、生产用品与装饰品等。

备注说明本产品可采用注射成型、片材挤出、热成型、吹塑成型、流延薄膜

产品性能特点：高透明、高光泽、高抗冲、抗折性好、无毒、低密和其它聚合物共混改性，如GPPS、SAN、PP等，易加工、易着色、

加工条件加工条件

原料技术数据		性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	密度	23	AS	TM	1.01	g/cm <sup>3</sup>
	熔	5kg	AS	D-7 92	8-1	g/10

	体 流 动 速 率	-20 0	TM D-1 238	0	min
物 理 性 能	雾 度	2m m 板	AS TM D-1 003	<6	%
	透 光 率	2m m 板	AS TM D-1 003	86- 90	%
机 械 性 能	拉 伸 强 度	50m m/ min	AS TM D-6 38	18- 24	MP a
	肖 氏 硬 度		AS TM D-2 240	65- 72	
	缺 口 冲 击 强 度		AS TM D-2 56	30- 40	J/m
	挠 曲 屈 服 强 度	0.5 mm /mi n	AS TM D-7 90	28- 32	MP a
	断 裂 伸 长 率	50m m/ min	AS TM D-6 38	150- 30 0	%
热 性 能	热 变 形 温 度	0.46 MP a,20 / min	AS TM D-6 48	69- 73	
	维 卡 软 化 点	1kg, 50	AS TM D-1 525	84- 87	

1.????:????????????????1.01.?PS?AS?(PS:1.05AS:1.08),??????PS?AS?.

