

黑色POM F20-03 BBK韩国工程天津代理

产品名称	黑色POM F20-03 BBK韩国工程天津代理
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	16.30/千克
规格参数	韩国工程:F20-03 POM:黑色
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

经营品牌】：【台湾南亚PA66，PBT】【美国杜邦PA66，POM，PBT】【德国巴斯夫PA66，PBT】【德国拜耳PC，PC/ABS】【日本宝理POM】【韩国工程塑料POM】【日本帝人PC】【日本旭化成PA66】【沙伯基础PC，PC/ABS】【台湾奇美ABS，PC/ABS】【台湾长春PBT】【台湾新光PBT】【日本东丽PA66】【美国首诺PA66】【南通宝泰菱POM】

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

供应：POM F20-01 特性：良好的耐化学性,良好的抗蠕变,良好的流动,良好的

成型性能,热稳定性好,耐磨性好,中粘度。

供应：POM F20-02 特性：中粘度，中间流动性类，一般成型用。

供应：POM F20-03 特性：低粘度，热稳定性，中间流动性类，一般成型用。

供应：POM F20-52 特性：耐候性，耐电压 17 KV/mm。

供应：POM F20-51 特性：耐候性,耐冲击，耐电压 19 KV/mm。

供应：POM F25-03 特性：良好的耐化学性,良好的抗蠕变,良好的流动,良好的成型性能,热稳定性好,耐磨性好,中粘度。

供应：POM F25-63 特性：共聚物 良好的流动 耐磨性好 低摩擦 中低粘度。

供应：POM F30-03 特性：高流动,
热稳定性，低粘度；适合与要求高的流动性成型品。

供应：POM F30-02 特性：良好的耐化学性,良好的抗蠕变,良好的流动,良好的

成型性能,热稳定性好,耐磨性好,中粘度。

供应：POM F30-51 特性：耐候性黑色，耐电压 19 KV/mm。

供应：POM FA-20

特性：炭黑增强导电牌号，表面电阻率小于 10^4 ，同时具有很高的刚性。

供应：POM ED-10

特性：适合需要抗静电性能的挤出产品，表面电阻率在 $10^8 - 10^9$

的抗静电。

供应：POM ES-20

特性：适合需要抗静电性能的挤出产品如轧辊和传送带，表面电阻率在 10^{10}

的抗静电牌号。

供应：POM ET-20A 特性：具有耐燃料和化学性能，表面电阻率小于 10^4

的炭黑填充导电,适用于油泵类部件。

POM温度处理：

干燥处理：如果材料储存在干燥环境中，通常不需要干燥处理。熔化温度：均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210 。模具温度：80~105 。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。注射压力：700~1200bar注射速度：中等或偏高的注射速度。流道和浇口：可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口，则使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道