# AMP-100二阶反应型防水涂料介绍 道桥防水施工用

| | |
|---|---|
| 产品名称 | AMP-100二阶反应型防水涂料介绍<br>道桥防水施工用 |
| 公司名称 | 南昌虹盾防水材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/桶 |
| 规格参数 | 拉拔强度:1.4Mpa<br>抗冻融性:-20 ° C无裂痕<br>外观:黑褐色搅拌无颗粒 |
| 公司地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼 |
| 联系电话 | 13576904009 |

# 产品详情

道桥防水施工用AMP-100二阶反应型防水涂料

产品介绍： 南昌虹盾AMP-100二阶反应型防水涂料属于桥梁专用防水材料，amp防水层成膜后具有坚韧的抗穿刺功能，能够长期适应桥梁的位移以及震动，产品以石油沥青为主，加入高分子聚合物为之改性的防水粘结层，是一种复合型防水材料，一种新型复合反应性防水涂料。

产品特性：
1、AMP-100二阶反应型防水涂料施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可用人工涂刷，干燥快，工期短。
2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即达到防水效果。
3、防水层与基层、防水层与商埠沥青混凝土粘结牢固。 4、该涂料耐高温可达180°C，耐低温达-35-50°C，是在JT/T535-2004和JC/T975-2005标准的基础上改进而成的。

适用范围：
适用于高速公路桥梁、AMP-100二阶反应型防水涂料城市立交桥和铁路桥梁及桥涵等防水工程。

施工方法： 1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。 2、基层要求：桥面板、梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。 3、防水基层应干净、干燥、无积水。 4、基层处理：桥面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，铺防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、沙浆等结硬杂物，应将其打磨掉。 5、防水层施工步骤：（以三涂为例）A）涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。B）大面积涂刷前先用小刷对

漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积满刷地一遍涂料。C）一遍涂料实干后即可涂第二遍涂料。D）第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。
涂料用量：1.5kg／m2，涂膜厚度一般0.5mm—-0.7mm。

注意事项： 1、施工温度在0—35°C为宜，雨天、冰冻期不宜施工。
2、运输：该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输。
3、贮存：产品贮存期为六个月，应贮存在0°C以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。 包装重量：
本产品包装重量，50kg/桶。

镇江五峰山公铁桥

在建设长江的地方，人们首先想到的是重庆，武汉和南京三个城市。这三个城市有很多地区被长江隔开。随着技术的不断发展。中国长江大桥的建设从公路桥开始，到铁路桥梁，公路铁路的两用桥梁，公轨两用大桥。我们就来看一看江苏正在蓬勃发展的长江大桥。它创造了许多世界纪录，还是全国首座。