

中冠实业 氧化锆空心球砖用途 氧化锆空心球砖

产品名称	中冠实业 氧化锆空心球砖用途 氧化锆空心球砖
公司名称	山东中冠实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区昌国东路218号
联系电话	13605333787

产品详情

氧化锆空心球砖

以氧化锆空心球为主要原料制成的隔热耐火制品。(这种砖的主晶相为立方氧化锆(约占矿物相组成的70%~80%)，氧化锆空心球砖价格，耐火度大于2400，显气孔率55%~60%，体积密度2.5~3.0g/cm³，耐压强度不小于4.9MPa，热导率0.23~0.35w/(m·K)。氧化锆空心球砖的生产方法与氧化铝空心球的生产方法原理一样，只是其熔融温度更高，要达到2700 以上，目前国内广泛采用CaO为稳定剂。

电熔氧化锆氧化锆空心球砖氧化锆空心球砖价格

单斜电熔氧化锆的晶型为单斜型，氧化锆空心球砖，半稳定型电熔氧化锆晶型为单斜晶型、四方晶型和立方晶型，3种晶型混合存在。半稳定型氧化锆分为钇稳定氧化锆、钙稳定氧化锆、镁稳定氧化锆、铝稳定氧化锆、复合稳定氧化锆等，广泛应用于钢铁、玻璃、陶瓷、有色金属、电子、航空航天等高精领域或行业。用于制作定径水口、连铸三大件、喷嘴、陶瓷过滤网、坩埚、高温窑具、炉衬耐火材料、电子承烧板等。

电熔氧化锆依需要还可以加工成氧化锆空心球（可制备隔热空心球砖）、不同粒径的颗粒和粉体，氧化锆空心球砖用途，成白色或者淡黄色（含杂质时），常温常压下，不溶于水、碱、酸，没有经过提纯工艺的电熔氧化锆含杂质较多，主要是锆英砂中本身含有的Fe₂O₃、Al₂O₃、TiO₂及少量放射性物质，如果选用纯度高的锆英砂，杂质相对可以减少很多。我公司生产的钇稳定电熔氧化锆砂粉，原料采用纯度高的锆英砂，所以制得的氧化锆砂粉纯度很高。

中冠实业(图)-氧化锆空心球砖用途-氧化锆空心球砖由山东中冠实业有限公司提供。山东中冠实业有限公司（www.zhongguanchina.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 淄博 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中冠实业和您携手步入辉煌，共创美好未来！