

壳牌可耐压S4 GX	68	100	150	220
ISO粘度级别	68	100	150	220
运动粘度				
40 mm ² /s	69.3	101.8	157.7	229.4
100 mm ² /s	11.4	15.5	21.7	28.3
粘度指数	158	161	163	160
闪点COC	228	232	238	250
倾点	-54	-51	-45	-45
密度 15 kg / m ³	861	873	877	881
FZG负载能力测试失效级别	>12	>12	>12	>12
Timken OK载荷 lbs	>85	>85	>85	>85

壳牌可耐压S4 GX	320	460	680	1000
ISO粘度级别	320	460	680	1000
运动粘度				
40 mm ² /s	312.7	462.6	670.4	1002
100 mm ² /s	67.4	50.0	64.9	94.4
粘度指数	159	170	169	183
闪点COC	252	264	256	260
倾点	-42	-36	-33	-24
密度 15 kg / m ³	883	879	881	901
FZG负载能力测试失效级别	>12	>12	>12	>12
Timken OK载荷 lbs	>90	>90	>90	>90