

UNSN06200、NS3405、W.Nr2.4675合金

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | UNSN06200、NS3405、W.Nr2.4675合金 |
| 公司名称 | 上海辛谊新材料有限公司 |
| 价格 | 277.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区庄行镇步韵路181号第四幢304室 |
| 联系电话 | 021-37655988 13052116668 |

产品详情

Hastelloy C-2000 (UNS N06200、NS3405、W.Nr 2.4675) NiCr23Mo16Cu

一、标准号：GB/T15007-2008、ASTM B462-06 (法兰)

二、化学成分(wt%)：

C

Cr

Ni

W

Mo

Fe

Si

Mn

P

S

Cu

0.01

22.0~23.0

余量

3.0~4.5

15.0~17.0

3.0

0.08

0.5

0.02

1.3~1.9

三、物理性能：

密度(g/cm³)

熔点()

弹性模量(kN/mm²)

热膨胀系数(μm/m °C)(25-100 °C)

热导率(W/(mK))

硬度(HRC)

工作温度约量(°C)

8.5

1399

206

12.4

10.8

90

-200至+400

四、典型室温拉伸性能:

厚度 (mm)

抗拉强度 (Mpa)

屈服强度 0.2 (Mpa)

延伸率(50.8mm)(%)

1.6

752

358

64.0

3.18

765

393

63.0

6.35

779

379

62.0

12.7

758

345

68.0

25.4

372

五、主要特征：

具有抗腐蚀性能：包括硫酸 盐酸 氢氟酸 磷酸 有机酸 氯化物 碱金属 点蚀 缝隙腐蚀 应力腐蚀开裂。C-2000合金显示出优于作为工业标准的C-276合金的抗点蚀和缝隙腐蚀的能力。它的成形焊接和机加工成型性能和C-276相似的HASTELLOY C-2000合金解决了这个合金设计上的两难问题。高铬含量结合钼和铜，得到足够出色的抵抗还原性环境腐蚀能力而不牺牲冶金稳定性。

六、应用领域:

1、化学过程工业反应器，换热器，列，和管道。2、制药工业反应堆和干衣机。3、烟道气脱硫系统。

=====

主要规格： 管材系列规格：外径 1.0- 160 壁厚 0.25- 45 材系列规格：厚度1MM-100
MM 圆棒系列规格：直径 1- 500 带（卷）材系列规格：厚0.03-2.50
线材系列规格：厚0.05-3.00 非标特殊产品可按客户要求生产/加工

=====理论计算
公式不锈钢棒 理论重量计算公式：重量(kg)=直径(mm)*直径(mm)*长度(m)*0.00623
不锈钢比重：铬不锈钢取7.75吨/M3
铬镍不锈钢取7.93吨/M3
铁取7.87吨/M3
不锈钢板理论重量计算公式
理论重量（kg）=厚度（mm）×宽度（mm）×长度（mm）×密度值
不锈钢带 理论重量计算公式：重量(kg)=长度(m)*宽度(m)*厚度(mm)*密度值
长度（mm）×宽度（mm）×厚度（mm）×密度值=重量（kg）
不锈钢板理论重量计算公式：重量(kg)=厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*密度值
不锈钢管 理论重量计算公式：(外径-壁厚)*壁厚]*0.02491=kg/米(每米的重量)

=====售后服务：售后服务、服务承诺：（1）、为用户服务做到热情、周到。在办理业务中，不怠慢用户。（2）、实行365天服务制，节假日与平时一样，照常办理业务、加工及装车发货。（3）、积极帮助用户解决困难。用户在办理业务中遇到困难，须外部

解决的主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。上海现货库存以卷板，板材为主。国外现货库存备有薄板中板和厚板，规格齐全。我们还可承接加工法兰锻件和定做各类无缝，焊接管材。更多信息:请直接与我公司技术人员联络，以获得更多最新技术参数数据以及其它的选择、应用、热处理及库存等相关资料。上海辛谊新材料有限公司欢迎各位新老客户前来咨询

公司传真：021-37655977

销售一部：021-37655966

销售二部：021-37655988

销售电话：李经理 19121459621 QQ 1428722554

邮箱13052116668@163.com