

造纸湿强剂 PAE 兴辉

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 造纸湿强剂 PAE 兴辉 |
| 公司名称 | 宝鸡市兴辉化工有限公司 |
| 价格 | 5.00/公斤 |
| 规格参数 | 型号:PAE 品牌:兴辉 有效物质含量:12.5 (%) |
| 公司地址 | 陕西省宝鸡市金台区 |
| 联系电话 | 2832580 13809179829 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------|------|-----|
| 型号 | PAE | 品牌 | 兴辉 |
| 有效物质含量 | 12.5 (%) | 应用范围 | 造纸业 |

pae造纸湿强剂是继脲醛树脂、三聚氰胺树脂和聚胺后的又一个新型品种。该产品是一种强阳离子型聚酰胺表氯醇高分子聚合物，能够快速高效地与带阴电荷的纸浆纤维吸附而留着，并在纸机的烘缸干燥部发生热固性化学反应，产生牢固的化学键合，从而赋予纸张所需的湿强性能。一、用途：该产品适用于文化用纸、装饰纸、地图纸、食品包装纸、餐巾纸、水果套袋等所有要求湿强性能的纸种。二、性能：1、可以提高纸张的湿强度，可相对提高纸张的耐折、耐破强度，预防纸张表面的掉毛、掉粉现象。2、有助留效果，可以较好地促进细小纤维与填料的留存。3、可以提高滤水效果。4、ph值适用范围广。三、技术指标：外观：淡黄色至琥珀色粘性透明液体 ph 值：4.0---6.00 固含量：12.5 ± 0.5 粘度：20---50cps 离子性：强阳离子性 溶解性：冷水中易溶 四：使用方法：1、加入量：0.5%---1.0%相对于绝干浆（本品按100%计）2、将计量好的本品加入5倍左右水中稀释，然后连续加入浆池，确认与纸浆混合均匀后，即可上机抄纸。五、注意事项：1、该产品在中性及碱性条件下，具有高反应活性，因此，最好在中、碱性抄纸条件下使用本品。2、为使本品充分发挥其性能，应尽量提高干燥温度。3、纸张的湿强度通常在经过一周的熟化期后，达到最大值。4、在使用松香施胶剂时，应远离加胶处加入本品，避免本品与松香胶反应发生沉淀，降低施胶度与湿强度，并且应在松香胶与硫酸铝充分反应后加入。六、包装与贮存：本品采用200kg规格塑料桶包装。本品应密闭储存于阴凉处，如产品因低温冷冻，可使其融化混合均匀后尽快使用。