

# 富锌漆 富锌油漆 富锌涂料

产品名称	富锌漆 富锌油漆 富锌涂料
公司名称	中康泰博（天津）防腐涂料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:中康泰博 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市武清区京津科技谷市级开发区
联系电话	86-02282967303 18322392600

## 产品详情

一、组成：该产品是由环氧树脂，有机溶剂，助剂，锌粉等组成成份一，固化剂为成分二，两组份分装供应。

二、特性：该产品防腐性能优异、机械性能好、附着力强，具有导电性和阴极保护作用，可用作车间预涂底漆，不影响焊接性能，此产品也可作为防锈底漆使用。

三、用途：主要用于桥梁、船舶、海上石油钻井平台、港湾设备及所有喷砂后的底材。

四、技术指标：

项目	指标	
漆膜颜色及外观	灰色，平整光滑	
柔韧性	1 mm	
冲击强度	50kg/cm <sup>2</sup>	
附着力	1级	
耐盐水性	一周不生锈	
干燥时间	实干	24h
	表干	2h

五、施工参考：

1、 基材表面建议采用喷砂除锈，除锈等级应达到GB/T8923规定的Sa2.5 级；施工条件受限制时，可采用手工除锈（应达到St3级）或化学除锈。经处理的表面应无油污、无锈迹、无杂物，干燥清洁并及时涂装，粗糙度达到40~70微米。喷砂后的4小时内务必涂漆。底材温度须高于露点

以上3，相对湿度须大于50%；该漆宜喷涂。若粘度过大可用专用稀释剂稀释至施工粘度即可，切勿乱用稀释剂。

2、由于锌粉比重较大，易沉淀，使用前应用电动工具将漆的沉淀物全部搅拌后，按比例加入固化剂再充分搅拌，并放置10分钟后使用。为避免锌粉沉淀，施工时应不断搅拌。配好的漆应在6小时内尽快用完，以免时间过长胶化而浪费。

3、待底漆干燥至少24后涂装下道漆，涂装间隔不超过一周，否则长时间暴露易返锈。