

氯磺化聚乙烯漆 氯磺化涂料 氯磺化油漆

产品名称	氯磺化聚乙烯漆 氯磺化涂料 氯磺化油漆
公司名称	中康泰博（天津）防腐涂料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:中康泰博 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市武清区京津科技谷市级开发区
联系电话	86-02282967303 18322392600

产品详情

一、 组成：该漆是由特种合成橡胶--氯磺化聚乙烯树脂与各种颜料、填料、有机溶剂等构成的成分一和各种改性树脂、硫化剂等构成的成分二组成。两组份按规定比例分装供应。

二、 特性：该具有优异的综合性能，良好的机械物理性能。尤其是弹性和耐寒性能优异，具有优异的耐候性、耐臭氧性和耐水、耐酸碱、耐化学药品等性能，且难燃自熄。

三、 用途：可以广泛用于室内外各种轻重金属钢结构和水泥结构的表面，起到防锈、防腐蚀的保护作用，可涂覆于不同环境下使用的铁路桥梁、高压输电塔、集装箱、海上钻探及采油设备，各种车辆底盘、重型机械、船舶、设备与管道、煤气工程储气柜等。

四、 技术指标：

项 目	指 标		
	底漆	中层漆	面漆
细度，um	65	55	50
附着力，级	1	2	2
干燥时间 h	表干	24	24
	实干		
固体含量（成分一）%	74	74	76
防腐性	30%硫酸	7天不起泡，不脱落，不生锈	
	30%氢氧化钠		
	30%氯化钠		

五、 施工参考：

1、 该漆具有施工周期短，费用低，可采用多种涂装方法。如：喷涂、刷涂、滚涂等。

施工表面和配套涂层的选择以及涂层厚度主要根据防腐要求确定。

2、

漆膜干燥方法可以烘烤（80 -85 ，6h），也可以室温干燥48h，但应有1-2周的保养期后投入使用。

3、 施工时注意配套性，底漆将成份一加上固化剂搅在一起，面漆将油漆加上固化剂和在一起，将两组份加在一起搅拌均匀后，按4：1或5；1的比例添加稀释剂后即可施工