

# 聚碳酸酯PC日本帝人LV-2225Y BK代理商2小时出货

产品名称	聚碳酸酯PC日本帝人LV-2225Y BK代理商2小时出货
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（ 注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

代理

PC 日本帝人 L-1225LM PC 日本帝人 LN-2520 BK PC 日本帝人  
LV-2225Y PC 日本帝人 E8715 BK PC 日本帝人 G-3115PH BK PC 日本帝人  
G-3130H PC 日本帝人 G-3420H PC 日本帝人 G-3430F

BK PC塑料：（聚碳酸酯）英文名称:Polycarbonate 物料性能冲

击强度高，尺寸稳定性好，无色透明，着色性好，电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好，但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。

适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件 成型性能 1.无定形料,热稳定性好，成型温度范围宽，流动性差。吸湿小，但对水敏感，须经干燥处理。成型收缩率小，易发生熔融开裂和应力集中，故应严格控制成型条件，塑件须经退火处理。 2.熔融温度高，粘度高，大于200g的塑件，宜用加热式的延伸喷嘴。

3.冷却速度快，模具浇注系统以粗、短为原则，宜设冷料井，浇口宜取大，模具宜加热。 4.

料温过低会造成缺料，塑件无光泽，料温过高易溢边，塑件起泡。模温低时收缩率、伸长率、抗冲击强度高，抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢，易变形粘模

5.塑件壁不宜太厚，应均匀，避免有尖角和缺口。

《千与千寻》上海首映礼，宫崎骏手写信“请多关照”