

直销沥青油毡纸卷材

产品名称	直销沥青油毡纸卷材
公司名称	潍坊市惠鑫防水材料有限公司
价格	25.00/卷
规格参数	长度:20M 宽度:1M 产地:潍坊
公司地址	寿光市台头镇汽车站北100米路东华源油毡
联系电话	15165685353

产品详情

联系电话

王经理：15063603237

油毡

油毡俗称油毛毡，是沥青防水卷材的总称，一般指由原纸或织物、纤维毡、金属箔为胎基，经浸涂沥青或改性沥青、改性焦油，再撒以撒布料而制成的防水卷材。按沥青及撒布料种类、胎基材质、功能特点等又可分为：石油沥青油毡、煤沥青油毡、耐低温油毡、粉面油毡、砂面油毡、彩砂面油毡、矿棉纸油毡、沥青玻璃布油毡、金属箔油毡、热熔油毡、自粘接油毡、阻燃油毡等。如果在沥青中加入较多的橡胶或塑料类改性材料，也可以去掉胎基，制成无胎油毡。用途：

使用油毡要根据工程的要求和使用对象选择不同规格。粒状和片状撒布物的油毡，可以复盖屋顶表层，适合单层铺垫使用。粉状撒布物的油毡可以复盖屋顶各处，适于多层铺垫使用。单面撒布物的油毡，在复盖屋顶表面时，容易粘贴。各种撒布物的油毡，都可以用在防水层工程上。如建筑工程基地防潮、防碱、屋顶防腐、防漏，地面防潮、防碱，水池、墙脚、地道防水，苫盖工棚、货垛防雨等。注意事项油毡的品种规格很多，使用时要根据建筑物的需要来确定，选用哪种规格和铺盖的层数。在多层铺盖时，要先把毡面上的撒布物扫刷去薄（撒布物过厚，层与层之间不易粘合），再涂刷约1公厘厚的沥青粘合物，稍加压力，就能使油毡牢固地粘在一起。因石油沥青和煤焦沥青的物理性能不同，在用它作粘合物时要注意：石油沥青油毡用石油沥青为粘合物，煤焦油沥青油毡用煤焦沥青为粘合物，否则会影响质量。

粘合石油沥青油毡所用的粘合物（4#或5#石油沥青皆可），用火熬炼的温度在230°—270° C之间，在涂刷或粘边时，熬炼的温度要降低到160°—180° C才适宜。粘合煤焦油沥青油毡所用的粘合物，以75%的硬煤焦沥青和25%的煤焦油配合后，用火熬炼的温度在190°—210° C之间，在涂刷或粘边时，熬炼温度要降低到150° C以内。若按熬炼时的温度涂刷，油毡容易受损或有起泡现象。铺盖油毡在接头处毡与毡之间，至少要搭边5公分，重要工程墙脚、地道防水，需搭边15公分，并加以压力，注意不得使里面存有空气泡。成卷油毡如粘在一起不能展开时，可采取用火烤的方法使它展开。具体办法是：首先建一地灶，灶内燃微火，将油毡架子灶上随烘、随揭、随卷，但卷时需要再撒一层与原样相同的撒布物（如原撒布物是用砂子即用砂子），以免卷好后再粘。采用微火烘烤时，不要把涂盖层烤伤，以免影响质量。另一种办法是利用水的热度将油毡化开。石油沥青油毡泡在130° C热水中，煤焦油沥青油毡泡在80° C热水中，到能展开时即取出，等晾干后再撒上撒布物，卷好即可。