

拜耳PC代理 1095德国拜耳高粘度PC现货

产品名称	拜耳PC代理 1095德国拜耳高粘度PC现货
公司名称	深圳市宝安区沙井优创塑胶原料经营部
价格	.00/KG
规格参数	品牌:拜耳(科思创) 型号:1095 产地:高粘度PC
公司地址	宝安区沙井街道南环路573号
联系电话	13728183912

产品详情

拜耳PC代理 1095德国拜耳高粘度PC现货

拜耳PC,PC 1095,高粘度PC

聚碳酸酯是一种强韧的热塑性树脂，其名称来源于其内部的CO₃基团。可由双酚A和氧氯化碳（COCl₂）合成。现较多使用的方法为熔融酯交换法（双酚A和碳酸二苯酯通过酯交换和缩聚反应合成）。

聚碳酸酯（PC）是碳酸的聚酯类，碳酸本身并不稳定，但其衍生物（如光气，尿素，碳酸盐，碳酸酯）都有

聚碳酸酯

一定稳定性。

按醇结构的不同，可将聚碳酸酯分成脂族和芳族两类。

脂族聚碳酸酯。如聚亚乙基碳酸酯，聚三亚甲基碳酸酯及其共聚物，熔点和玻璃化温度低，强度差，不能用作结构材料；但利用其生物相容性和生物可降解的特性，可在药物缓释载体，手术缝合线，骨骼支撑材料等方面获得应用。

聚碳酸酯耐弱酸，耐弱碱，耐中性油。

可燃性测定值单位制测试方法SS passed
(> 1.00 mm)

Flash Ignition Temperature 470

Needle Flame Test

Method F : 1.50 mm 2.0

Method F : 2.00 mm 2.0

Method F : 3.00 mm 2.0

Method K : 1.50 mm 1.0

Method K : 2.00 mm 1.0

Method K : 3.00 mm 2.0

Self Ignition Temperature 550

补充信息额定值测试方法 ° C) A1

ISO Shortname ISO 7391-PC,MR,(,)-09-9,GF15