

拜耳PC 2805 德国拜耳2805

产品名称	拜耳PC 2805 德国拜耳2805
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国拜耳 型号:2805
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

2805 多点数据

Creep Modulus vs. Time (ISO

11403-1)

Isochronous Stress vs. Strain

(ISO 11403-1)

Isothermal Stress vs. Strain

Secant Modulus vs. Strain (ISO

Shear Modulus vs.

Temperature (ISO 11403-1)

Specific Volume vs

Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO

11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法

密度 1.20 g/cm ISO 1183

表观密度 4 0.66 g/cm ISO 60

熔流率(300 ° C/1.2 kg) 10 g/10 min ISO 1133

溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg) 9.00 cm/10min ISO 1133

收缩率

横向流量 0.60 到 0.80 % ISO 2577

流量 0.60 到 0.80 % ISO 2577

横向流量: 2.00 mm 5 0.70 % ISO 294-4

流量: 2.00 mm 5 0.65 % ISO 294-4

吸水率 ISO 62

饱和, 23 ° C 0.30 %

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.12 %

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸模量(23 ° C) 2400 MPa ISO 527-2/1

拉伸应力 ISO 527-2/50

屈服, 23 ° C 66.0 MPa

断裂, 23 ° C 70.0 MPa

拉伸应变 ISO 527-2/50

屈服, 23 ° C 6.2 %

断裂, 23 ° C 130 %

断张率(23 ° C) > 50 % ISO 527-2/50