

批发4J28膨胀合金钢板材成份

产品名称	批发4J28膨胀合金钢板材成份
公司名称	东莞市长安德锐金属材料经营部
价格	.00/KG
规格参数	规格:齐全 牌号:4J28 产地:国产 进口
公司地址	广东省东莞市长安镇沙头工业区
联系电话	13728186286

产品详情

4J28铁镍合金

合金4J28牌号 化学成分(质量分数)(%)

C P S Mn Si Ni N Cr Fe

4J28 0.12 0.02 0.02 1.00
0.70 0.50 0.20 27.0 ~ 29.0 余量

注：1.在平均线胀系数满足本标准规定条件下，允许铬含量偏离表中规定范围。

2.合金材的尺寸和外形应符合GB / T14985《膨胀合金》的有关规定。

合金的线胀系数

合金4J28牌号 试样热处理制度 平均线胀系数 / (10—6 / K)

20 ~ 530 ° C

4J28 加热到1100 ± 20 ° C，保温15min，空冷至室温 10.8 ~ 11.4

注：软态带材的硬度(HV)应不大于170，厚度小于0.2mm时，不做硬度检验。

合金的典型线胀系数

合金4J28牌号 平均线胀系数 / (10—6 / K)

20 ~ 200	20 ~ 300	20 ~ 400	20 ~ 450
20 ~ 500	20 ~ 600	20 ~ 700	20 ~ 800

4J28	10.0	10.5	10.8—	11.1	11.2
11.6	11.6				

用途适用于电器元件上与软玻璃封接。