

骆驼牌油毡 双峰牌油毛毡

产品名称	骆驼牌油毡 双峰牌油毛毡
公司名称	寿光万佳防水材料有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:万佳 长:8M 宽:1M
公司地址	寿光市兴隆路与健康街交叉口西五星广场A1606室（注册地址）
联系电话	15063603237

产品详情

联系方式

王经理 15063603237

油毡

油毡的品种规格很多，使用时要根据建筑物的需要来确定，选用哪种规格和铺盖的层数。在多层铺盖时，要先把毡面上的撒布物扫刷去薄（撒布物过厚，层与层之间不易粘合），再涂刷约1公厘厚的沥青粘合物，稍加压力，就能使油毡牢固地粘在一起。

因石油沥青和煤焦沥青的物理性能不同，在它作粘合物时要注意：石油沥青油毡用石油沥青为粘合物，煤焦油沥青油毡用煤焦沥青为粘合物，否则会影响质量。粘合石油沥青油毡所用的粘合物（4#或5#石油沥青皆可），用火熬炼的温度在230°—270° C之间，在绘刷或粘边时，熬炼的温度要降低到160°—180° C才适宜。粘合煤焦油沥青油毡所用的粘合物，以75%的硬煤焦沥青和25%的煤焦油配合后，用火熬炼的温度在190°—210° C之间，在涂刷或粘边时，熬炼温度要降低到150° C以内。若按熬炼时的温度涂刷，油毡容易受损或有起泡现象。铺盖油毡在接头处毡与毡之间，至少要搭边5公分，重要工程墙脚、地道防水，需搭边15公分，并加以压力，注意不得使里面存有空气泡。

成卷油毡如粘在一起不能展开时，可采取用火烤的方法使它展开。具体办法是：首先建一地灶，灶内燃微火，将油毡架子灶上随烘、随揭、随卷，但卷时需要再撒一层与原样相同的撒布物（如原撒布物是用砂子即用砂子），以免卷好后再粘。采用微火烘烤时，不要把涂盖层烤伤，以免影响质量。

另一种办法是利用水的热度将油毡化开。石油沥青油毡泡在130° C热水中，煤焦油沥青油毡泡在80° C热水中，到能展开时即取出，等晾干后再撒上撒布物，卷好即可。

以上这两个办法适合在工地使用（商店不常采用这个办法）