

# 乙烯基胶泥 玻璃鳞片防腐胶泥厂家

产品名称	乙烯基胶泥 玻璃鳞片防腐胶泥厂家
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

## 产品详情

耐温型玻璃鳞片胶泥，是采用专用的耐腐蚀树脂和特殊辅料配制而成，从而具有更好的热稳定性，耐腐蚀性，是火力发电厂烟气脱硫装置防腐和烟囱、水塔防腐的选择材料。

火力发电厂烟气排放温度有时可达到160以上，并且经过脱硫装置后形成的SO<sub>3</sub>-2、SO<sub>4</sub>-2根有很强的化学活性和渗透能力，因此，脱硫吸收塔防腐内衬必须具有极好的耐高温性能、耐化学腐蚀性和高的抗介质渗透性。耐温型玻璃鳞片胶泥，由于采用乙烯基树脂加特定辅料，用专用机械器具在特定的环境中配制而成（膏状的，用抹压方法施工），从而具有更好的热稳定性，耐温性能可以达到180，另外由于玻璃鳞片的多层平行排列，大大延长了渗透路径，具有优异的抗渗性能。鳞片胶泥衬里中玻璃鳞片在树脂中的非连续分布，使鳞片胶泥衬里具有理想的抗应力破坏失效能力，从而更适合大型和有温度变化设备的内

衬防腐。

施工工艺 1表面处理 喷砂除锈 (1) 表面处理 干法喷砂或喷丸用于表面处理；1需防腐蚀处理的表面焊缝上的焊瘤、焊渣、飞溅物均应打磨掉2结构转角、表面显凹凸不平及焊缝打磨平整，表面小或不突出可无需打磨，施工条件无要求。(2) 喷砂(丸)除锈 3喷砂(丸)所达到的质量要求完全除去金属上的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物，并清除粉尘。4喷砂(丸)采用空气干燥洁净，无油污 5 喷砂丸的颗粒采用石英砂，应无污染 2涂刷底涂 (1) 取预配好的适量底漆，在加入适当比例的配套固化剂按100:2的比例搅拌均匀后使用，用毛刷或辊刷涂1-2道,两道涂料涂刷方向相互垂直，凝固6小时左右经过验收可以施工下一道工序。 3抹刷胶泥 (1) 取适量鳞片胶泥预混料，加入适当比例固化剂，搅拌均匀，搅拌好的鳞片胶泥应控制在30分钟之内用完，

(2) 用抹刀单向均匀的将施工涂料好底涂的基础上，厚度不低于2mm 或3mm

(3) 通常情况下，施工2道即可

(4) 在施工过程，施工面保持洁净，如有凸起物或施工滴料应打磨平整，目视平整即可

(5)2次涂抹的端部界面避免对接，必须采取搭接方式，应重新涂抹和鳞片胶泥施工料，凝固6小时左右经过验收可以施工下一道工序。 3涂刷面涂 (1) 应在完成底漆涂刷，涂刷面漆。

(2) 取预配好的适量面漆料，并加入规定量固化剂，搅拌均匀面漆涂刷1-2道，涂刷方向相互垂直