

科思创原拜耳一级代理商源禾缘禾化工纺织

产品名称	科思创原拜耳一级代理商源禾缘禾化工纺织
公司名称	上海源禾化工有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	一级代理商:源禾化工 型号:纺织助剂 产地:德国科思创拜耳
公司地址	上海市浦东新区民民路380弄27幢
联系电话	021-50311197 18918158829

产品详情

类型 阴离子型脂肪族聚醚聚氨酯

供应形式 白色低粘度水性分散体，固含约50%.

用途 Impranil DL 1068 适用于配制纺织涂料用于多种应用领域。

外套

箱包

时尚鞋面

丝网印刷

规格

特性 数值
单位 测试方法

粘度,23 ° C
1800
mPa · s

DIN EN ISO 3219/A.3

pH 值
5.5 - 8.5

DIN ISO 976

非挥发分含量 (

0.9g-1.1g/1h/125 ° C对流烘箱)

48 - 52

% DIN EN ISO 3215

其它数据*

密度 23

approx. 1.1
g/cm³
EN ISO 2811/3

DIN

*此数据为一般性资料，不作为产品说明书的一部分。

Special properties 高回弹性

适用于机械发泡

高耐光性

高柔软性

耐丛林老化

Film properties* 下列数据为平均值，数据取于膜厚约0.1mm，以1
% Borchigel ALA

作为增稠剂的Impranil DL 1068。

Properties

Value measurement	Unit of Test method
----------------------	------------------------

100 % 模量

1.35

MPa DIN 53504

抗拉强度

27

MPa DIN 53504

断裂伸长率

1050

% DIN 53504

体积溶胀(室温下24小时)

- 水

37 %

-乙酸乙酯

220 %

熔融范围

(未交联)

200-210

°C Kofler

heating table

随着溶剂挥发，体积溶胀再次减小

*These values provide general information only. The values given here do not form part of the product specification.

储存 - 储存于科思创原装密封容器中。

- 推荐储存温度：5-30 。

- 避免冷冻，热和外来物质。

一般信息：若产品受冻，则不能使用。容器必须完好密闭以防止水分蒸，因其会导致不可再分散聚合物膜的形成。短暂加热不超过50 °C对产品性能无不良影响。

储存时间 科思创声明，在产品储存完全符合上

述“储存”条款中的要求并恰当处理的情况下，该产品在运输单证上说明的运输之日起6个月内符合上述“规格或特性数值”条款中说明的规格或特性数值（根据情况适用）。

如产品超过上述6个月的期限并不意味其不再符合规格或特性数值中的设定值。但是，科思创建议对自运输日起超过6个月的产品在使用前进行测试，以确认其是否仍符合规格或特性数值中的设定值。科思创对自运输日起超过6个月的产品不做任何承诺，也不对其不符合规格或特性数值中的设定值承担任何责任和义务。