

科思创原拜耳一级代理商源禾缘禾化工

产品名称	科思创原拜耳一级代理商源禾缘禾化工
公司名称	上海源禾化工有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	代理商:源禾缘禾 纺织助剂:手感助剂 产地:德国科思创拜
公司地址	上海市浦东新区民民路380弄27幢
联系电话	021-50311197 18918158829

产品详情

Imprafix IO 3025

产品数据表

特性亲水型脂肪族聚异氰酸酯。用于水性聚氨酯的交联剂。

供应形式无溶剂液体

规格

特性数值单位测试方法

NCO含量 $16.2 \pm 0,4$ % DIN EN ISO 11 909

粘度, 23 ° C $6,500 \pm 1,500$ mPa · s DIN EN ISO 3219/A.3

Hazen 色值 150 DIN EN 1557

HDI单体含量 < 0.15 % by wt. DIN EN ISO 10 283

其它数据*

NCO当量约 260

密度约 1.16 g/cm³ DIN 53 217

闪点约 230 °C DIN EN 53 213

*此数据为一般性资料，不作为产品说明书的一部分。

特性/应用Imprafix IO 3025用于水性聚氨酯纺织涂料的交联剂。特别适用于搅拌条件不佳如摇晃或手工搅拌情况下需要交联剂的混合分散比较容易的场合。

推荐使用量为未增稠的聚氨酯分散体的3-5%（按重量计）。

储存- 储存于科思创原装密封容器中。

- 推荐储存温度：0-30 。

- 避免潮湿、高温和外来物质。

一般信息：亲水性异氰酸酯对潮气非常敏感，能和水反应生成二氧化碳和不溶性的脲，因此储存容器必须紧固密封。容器不能容许任何形态的水进入（包括潮气，溶液，受潮的容器等），否则生成的二氧化碳会使容器内压升高而导致危险。环境温度升高会导致产品的颜色变深，粘度升高。

储存时间科思创声明，在产品储存完全符合上述“储存”条款中的要求并恰当处理的情况下，该产品在运输单证上说明的运输之日起6个月内符合上述“规格或特性数值”条款中说明的规格或特性数值（根据情况适用）。

如产品超过上述6个月的期限并不意味其不再符合规格或特性数值中的设定值。但是，科思创建议对自运输日起超过6个月的产品在使用前进行测试，以确认其是否仍符合规格或特性数值中的设定值。科思创对自运输日起超过6个月的产品不做任何承诺，也不对其不符合规格或特性数值中的设定值承担任何责任和义务。