

路博润TPU美国路博润TPU 2510

产品名称	路博润TPU美国路博润TPU 2510
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国路博润:2510
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

ISOPLAST

TPU

2510

产品描述制造商路博润先进材料公司材料标示>TPU<颜色本色物理性能条件测试标准数据单位比重ASTM D7921.19g/cm收缩率MDASTM D9950.40-0.60%吸水率23 ° C, 24 hrASTM D5700.17%硬度条件测试标准数据单位洛氏硬度ASTM D785116R机械性能条件测试标准数据单位拉伸强度屈服, 23 ° CASTM D63848MPa拉伸强度23 ° CASTM D63848MPa断裂伸长率屈服, 23 ° CASTM D6386%断裂伸长率23 ° CASTM D638160%拉伸模量23 ° CASTM D6381500MPa弯曲强度23 ° CASTM D79068MPa弯曲模量23 ° CASTM D7901800MPa悬臂梁缺口冲击强度23 ° CASTM D2561280J/m悬臂梁缺口冲击强度-40 ° CASTM D256180J/m落锤冲击, 总能量23 ° CASTM D376368J落锤冲击, 总能量-30 ° CASTM D376368J光学性能条件测试标准数据单位光泽度60 ° ASTM D823100%热性能条件测试标准数据单位热变形温度0.45MPa 退火ASTM D64882 ° C热变形温度0.45MPa 未退火ASTM D64871 ° C热变形温度1.80MPa 退火ASTM D64877 ° C热变形温度1.80MPa 未退火ASTM D64860 ° C维卡软化温度ASTM 152589 ° C线膨胀系数MDASTM D6968.10E-5cm/cm/ ° C