

烟囱航标漆厂家批量发货

产品名称	烟囱航标漆厂家批量发货
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

烟囱航标漆厂家批量发货

组成：丙烯酸聚氨酯航标漆由环氧酚醛树脂等加入抗腐蚀性功能颜料、助剂等经研磨成成分一，固化剂为成份二，两组分分装供应。

特性：附着力强、漆膜坚硬，有优越的耐水性，耐潮性、耐油性，有良好的耐酸性，耐碱性、耐溶剂性、耐150度高温，耐化学药品性。

用途：可用做烟囱、钢铁、瓷砖与混凝土、钢结构防腐及湿热带或化工环境仪器、管道内壁、设备保护用涂料。

技术要求：

项目

指标

颜色及外观

平整

密度

1.3-1.5g/cm³

抗压强度，MPa

60-90

抗拉强度, MPa

11-14

结合强度, Mpa, 与钢铁

1-2

结合强度, Mpa, 与瓷砖和水泥

2.3-4.9

收缩率

0.2-0.4%

耐80%磷、硫酸、31%盐酸、10%硝酸和醋酸、20%铬酸、强碱、乙醇、汽油

合格

耐水性(浸于室温为 25 ± 1 的蒸馏水中)48h

无明显变化

干燥时间, h

不大于

表干(常温)

2

实干(常温)

24

颜色及外观红灰色至深灰色不等, 漆膜平整

粘度(涂-4粘度计), 秒18-24

冲击强度, kg/cm²250

附着力(胶带法) 漆膜不脱落

干燥时间(分钟) 表干15

实干45

耐水性(2天) 允许轻微变色, 无锈无泡

耐盐雾（30天）允许轻微变色，无锈无泡

耐湿热（30天）允许轻微变色，无锈无泡

耐汽油（30天）无变化

耐溶剂（甲苯，30天）无变化

耐热性（400℃，24小时）允许轻微变色

施工参考：

- 1、 两组分必须按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后8小时内用完。
- 2、 丙烯酸聚氨酯航标漆在施工时需用的工具必须保证干燥清洁。被涂物件表面必须清洗干净，无酸碱性，干燥。
- 3、 配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的包装桶必须盖严，以免成胶变质。
- 4、 可以常温自干，每遍漆涂装间隔至少24h。喷涂或刷涂均可。5 以上施工。可少量添加配套稀释剂。