

# 人体硅胶价格贵吗

产品名称	人体硅胶价格贵吗
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	75.00/KG
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-E 缩水率:0.1%
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

## 产品详情

人体硅胶的性能参数

组份A组份B组份

外观 透明 透明

粘度mpa.s 倒注：7400注射：41000倒注：8100注射：44000

常温25度，AB两组分混合均匀后，操作时间在0.5小时左右，温度升高会缩短硅胶的操作的时间，建议混合后尽快使用。

AB双组份混合均匀后，加温140 ，硅胶会在10分钟左右固化

性能：

邵氏A硬度Shore A 25

拉伸强度MPa 5.5

断裂伸长率% 520

撕裂强度KN/m 7.6

压缩永久变形% 0.15

线性收缩率% 0.1

人体硅胶的性能特点：

HY-E620A/B高温固化所形成的弹性体，具有以下优异性能：

1. 加成型常温固化，表面无粘性。
2. 使用铂金催化，安全无毒、无异味;
3. 优良热稳定性和耐寒性，在-50-200度不影响其使用性能
5. 粘度可调节，适合灌注成型或者涂刷
5. 固化成型之后有着良好的柔软性，减震性，及较好的拉伸强度;

人体硅胶的使用说明

1, 注射成型操作：A组份和B组份通过泵料系统1：1的比例进入注射机的螺腔内，通过计量和混合设备出料低温成型（100-150）几秒钟后，得到固化后的弹性体。

2, 灌注成型操作：将A组份和B组份安装1：1的比例混合，充分搅拌均匀，然后抽真空脱尽气泡，倒入干净的模具中，将模具放入130度烘箱加热固化10分钟左右（具体视产品大小）成型。

禁止人体硅胶与含氮、硫、磷、锡、铅、镉、多溴联苯、多溴二苯醚、水等接触。人体硅胶是食品、医疗级硅橡胶，如与含有重金属的物质接触会使其出现发粘、不固化、固化不完全等现象。

包装及储藏：1KG 2KG 10KG、25KG、200KG 放置阴凉通风处，可保质12至24个月。

禁：太阳暴晒，高温烘烤