尼龙板的挤出生产工艺 鑫晟机械 常州挤出尼龙板

产品名称	尼龙板的挤出生产工艺 鑫晟机械 常州挤出尼龙板
公司名称	德州市德城区鑫晟机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	15305343148

产品详情

德州鑫晟为您浅析尼龙板的安全网在城市建筑中的作用

尼龙板可谓多种多样，有一种安全网也是承袭了尼龙板的特点，有韧性，不会轻易断裂；耐摩擦力，可以勇于担当安全网材质。

这种尼龙板安全网优点：强度高，网体轻，隔热通风，透光防火，防尘降噪。

用于各种建筑工地，特别是高层建筑，尼龙板的挤出生产工艺，可全封闭施工。能有效地防止人身，物体的坠落伤害，防止电焊火花所以前的火灾，降低噪音灰尘污染，达到文明施工，保护环境，美化城市的效果。

目前在城市建筑施工中，为了安全及美观起见，均普遍采用尼龙板安全网，建筑安全网采用聚乙烯生产经精工织造而成。颜色通常为绿色或蓝色，采用丝径为22丝，挤出尼龙板设备哪里有，经纬目数为23*14目，每平方克重在70克左右。(不含金属扣)幅宽有1米、1.2米、1.3米、1.5米可选。每隔1米有金属扣眼，常州挤出尼龙板，方便拴绳。每卷长度通常为20米、30米、50米等。

尼龙板的成型及后处理

除透明尼龙外，其它尼龙都属于结晶性塑料，有较高的熔点，熔融温度范围较窄，热稳定性不好。PA较易吸湿，潮湿的尼龙在成型过程中，表现为粘度急剧下降并混有气泡制品表面出现银丝，所得制品机械强度下降，所以加工前材料必需干燥处理，可在80～110℃干燥6小时，成型时允许含水量尼龙6和尼龙66为 0.1%，尼龙11为0.15%，尼龙610为0.1%～0.15%，高不得超过0.2%。注意，PA类塑料在90℃以上干燥易引起变色。

PA流动性好，挤出尼龙板生产线，易溢料，宜用自锁时喷嘴，并应加热。同时由于溶体冷凝速度快，应

防止物料阻塞喷嘴、流道、浇口等引起制品不足现象。模具溢边值0.03，而且熔体粘度对温度和剪切力变化都比较敏感，但对温度更加敏感，降低熔体粘度先从料筒温度入手。

成型收缩范围及收缩率大，方向性明显，易发生缩孔，变形等。

PA再生料的使用不超过三次，以免引起制品变色或机械物理性能的急剧下降，应用量应控制在25%以下，过多会引起工艺条件的波动，再生料与新料混合必须进行干燥。

开机时应首先开启喷嘴温度，然后再给料筒加温，当喷嘴阻塞时，切忌面对喷孔，以防料筒内的溶体因压力聚集而突然释放，发生危险。在停机时要清空螺杆，防止下次生产时，扭断螺杆。

使用少量的脱模剂有时对气泡等缺陷有改善和消除的作用。尼龙制品的脱模剂可选用硬脂酸锌和白油等，也可以混合成糊状使用，使用时必须量少而均匀，以免造成制品表面缺陷。

尼龙板用途

尼龙板主要用于汽车工业、电工电子工业、交通运输业、机械制造业、电线电缆通信业、薄膜及日用品等。生产各种轴承、齿轮、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、输油管道、储油器、防护罩、支架、轮罩、导板、风扇、空气滤清器壳、散热器水室、制动管、发动机盖、门把手、轴承、齿轮。带轮泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫片、阀座，

套管、油管、油箱、绳索、传动带、砂轮胶、蓄电池箱、电气线圈、电缆接头滚轮、滑轮、泵叶轮、风机叶片、蜗轮、螺旋桨、螺钉、螺母、耐油密封垫、耐油容器、壳体、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块、电动磁分配阀座、冷老化设备填料、轴承保持架、各种输油管道、活塞、绳索、汽车、拖拉机传动带、纺织机械设备零雾材料、日用品、包装膜等。

还有大量的包装胶带和食品薄膜(熟食用高温薄膜和冷饮用低温薄膜)的生产。

尼龙板的挤出生产工艺-鑫晟机械(在线咨询)-常州挤出尼龙板由德州市德城区鑫晟机械加工厂提供。尼龙板的挤出生产工艺-鑫晟机械(在线咨询)-常州挤出尼龙板是德州市德城区鑫晟机械加工厂（www.xsnlzp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王治军。