

# 建筑外墙装饰漆氟碳漆多少钱一公斤

产品名称	建筑外墙装饰漆氟碳漆多少钱一公斤
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	39.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

## 产品详情

建筑外墙装饰漆氟碳漆多少钱一公斤。39元一公斤。

氟碳建筑装饰漆（双组份）

**【组成】**由含氟树脂、高耐候颜填料/银粉、特种助剂和低毒有机溶剂经分散研磨调制而成，为双组份体系，施工时需与氟碳固化剂配套使用。

**【主要特性】**产品具有优异的耐候、耐腐蚀、耐久性和耐温变性，抗沾污、耐刷洗、防水、防霉、不助燃，装饰效果耐久性可达15年以上。

**【用途】**主要用于需超耐久性的外墙、金属制品、变压器、风电叶片及各种金属结构的长期装饰保护。

**【施工参数】**成分A、B两组分

混合比例（重量比）10：1

混合方法将A组分充分搅拌均匀，加入B组分，继续搅拌至均匀

涂层厚度（通常值）湿膜厚度80 μm

干膜厚度35 μm

理论用量8m<sup>2</sup>/kg（平均值/光滑表面不计损失）

干燥时间（25℃）表干2h

实干24h

完全固化7天

熟化期(20 )30min

适用期(20 )6h

【复涂间隔时间】(20 )zui短24小时zui长2天

【前道配套用漆】环氧类、氟碳类底漆等。

【施工要求】

### 1、漆的配制

· 氟碳防腐漆由双组份组成，使用时应把各组分搅拌均匀，然后按比例（漆：固化剂=100:10）调配混合（调配比例可根据具体施工环境温度稍作调整），充分搅拌，放置30分钟后方可使用，漆料应现用现配，配好后6小时内用完，否则影响施工。

### 2、表面处理

涂覆前表面处理的好坏是影响防腐性能优劣的关键，使用该漆表面必须合乎以下要求：

· 对金属设备无论新旧设备必须清除表面的灰尘、油污及其它杂质，对涂装表面的大焊瘤、棱角、毛刺应进行处理，彻底清除钢铁设备表面的锈斑、残余氧化皮、旧漆皮和残夜等；用喷砂及酸洗法处理时，表面zui好能达到Sa2.5级；手工工具除锈时，也能达到St2级,除锈后应在6小时内涂刷底漆。

· 水泥表面涂装饰前应有一定的光洁度，表面不得有裂缝、蜂窝、麻面、凹凸不平或石子松动等现象，否则应用腻子抹平。涂装以前基层表面含水率应低于5%。