透明PC板 进口材料PC导光板 价格一件批发出厂价

产品名称	透明PC板 进口材料PC导光板 价格一件批发出厂价
公司名称	昆山市瑞达星塑料材料有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	国产/进口:1220*2440 PC:610*1220 进口:1000*2000
公司地址	昆山市周市镇城北大道
联系电话	0512-50155362 15370779764

产品详情

韩国透明PC板-透明PC棒材-LEXANPC板材-聚碳酸脂板材-聚碳酸脂棒材-美国透明GEPC 是一种强韧的热塑性树脂，通常是由双酚A和光气生产的，现在也开发了不使用光气的生产方法，并已在20世纪60年代初实现工业化，90年代末实现大规模工业化生产。现在是产量仅次于聚酰胺的第二大工程塑料。其名称来源于其内部的CO3基团。2011年3月双酚A在食用瓶中已被欧美国家禁用，
化学名：2,2'-双（4-羟基苯基）丙烷聚碳酸酯 CAS编号：25037-45-0

编辑本段化学性质 聚碳酸酯耐弱酸，耐弱碱，耐中性油。 聚碳酸酯不耐紫外光，不耐强碱。 PC是一种线型碳酸聚酯，分子中碳酸基团与另一些基团交替排列，这些基团可以是芳香族，可以是脂肪族，也可两者皆有。双酚A型PC是最重要的工业产品。 PC是几乎无色的玻璃态的无定形聚合物，有很好的光学性。PC高分子量树脂有很高的韧性，悬臂梁缺口冲击强度为600~900J/m，未填充牌号的热变形温度大约为130 ° C ，玻璃纤维增强后可使这个数值增加10 ° C。PC的弯曲模量可达2400MPa以上，树脂可加工制成大的刚性制品。低于100 ° C
时，在负载下的蠕变率很低。PC有较好的耐水解性，但不能用于重复经受高压蒸汽的制品。 PC主要性能缺陷是耐水解稳定性不够高，对缺口敏感，耐有机化学品性，耐刮痕性较差，长期暴露于紫外线中会发黄。和其他树脂一样，PC容易受某些有机溶剂的浸蚀。编辑本段物理性质 密度：1.20－1.22 g/cm^3 线膨胀率：3.8×10 cm/cm ° C 热变形温度：135 ° C 低温-45度 聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃BI级，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大，聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。2.7m宽sabic
lexan板已在中国调试成功，为中国添光彩 聚碳酸酯

聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。材-美国透明GEPC板-韩国透明PC板-透明PC棒材-LEXANPC板材-聚碳酸脂板材-聚碳酸脂棒材-美国透明GEPC板-

透明PC板：可用于防暴材料，显示面板、交通灯箱、设备、汽车工业等加工材料。特性：机械强度高，

耐蠕变性性能好，即使在低温下，具有非常高的抗冲击强度；在较大温度范围内具有刚性保持力；非常好的尺寸稳定性；半透明（适于与食品接触）。

本公司主要经营台湾，瑞士，德国，韩国，日本等进口的知名,高档品牌的工程塑料，主要包括：

工程塑料: PAI（TORLON），PEEK（聚醚醚酮），PPS，聚醚酰亚胺PEI（ULTEM），PES，聚醚砜PSU，聚甲醛POM，聚偏二氟乙烯PVDF，聚四氟乙烯PTFE，聚碳酸酯PC，PET，PBT，PET-P，UPE，HDPE，MC-NYLON，PA6，PMMA，PVC，ABS，PP，PE等板材/棒材。

防静电材料:韩国防静电亚克力板,防静电PVC板,米黄色防静电POM板,黑色导电POM板，日本防静电尼龙板，整体防静电电木板。

绝缘材料:进口电木板,国产电木板,环氧板（FR-4）,合成石，UNILATE,Delrin AF,尿素板（尿素树脂板）等

以上材料,本公均备有大量现货,并配有简单的代客加工业务,欢迎来电垂询!

联系方式：谢小姐15370779764　1　电话：0512-50155362

QQ：1417073173

邮箱：1417073173