

一力涂料 氟碳漆

产品名称	一力涂料 氟碳漆
公司名称	武汉一力涂料股份有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	嘉鱼县潘家湾镇畈湖工业园
联系电话	0715-6597087 18971346915

产品详情

氟碳漆（双组份）

产品组成：氟碳漆由氟碳树脂、进口助剂、优质颜填料、溶剂等研制而成的。

产品特性：氟碳漆抗紫外线性能特强，能长期保持原有色泽。

具有优异的抗污能力，长期使用后水洗仍能清洁如新。

具有优异的耐候性，能长期保持美丽的涂装外观，并保护底材。

耐冲击、耐磨并耐用工业腐蚀和海洋大气，适合恶劣环境下钢结构的防护。

产品用途：氟碳漆适用于严酷腐蚀环境下保护钢材结构的耐久装饰面漆以及金属结构、混凝土结构、砖石表面、石棉水泥、木材、聚氨酯和其它坚实物面的表层。

技术参数：

成膜物类型：多羟9S / 异氰酸酯

配比：漆料：固化剂=5：1

理论涂布面积：6平方/升

漆膜厚度：湿膜：93微米 干膜：60微米

干燥时间：触干：20分钟(表面固化) / (25)

硬干4天(完全固化)

重涂时间：4小时以上

颜色：白色及任一颜色

闪点：31

可用时间：8小时(面漆与硬化剂混合后25℃气温下)

施工工艺：

钢材的表面处理：清洁打磨—防锈底漆—原子灰—自干—打磨—中间漆—自干—打磨—氟碳面漆—氟碳清漆—漆膜维护

施工方法：

新的金属表面：要求表面没有油污、灰尘和锈迹。除锈好达到Sa2.5级或St3.0级。

涂有旧漆的金属表面：用工具除去旧漆、铁锈、渍污和灰尘等。

必须按规定比例均匀调合面漆、硬化剂、稀释剂。

多再涂间隔是指：涂膜在完全硬化之前即4天内可直接喷涂第二道油漆，涂层面不需打磨，干燥后再行施工。

如果已过硬干期4天时间，需将漆层表面重新打磨，以保证漆层之间的附着力。

避免于温度低于5℃以下环境施工。

避免水份混入漆中，水份可造成漆膜缺陷。

氟碳漆涂装方法：喷涂、刷涂、辊涂。涂层为一层底漆两层面漆。

稀释剂 / 清洗：YF—8氟碳漆专用稀释剂。

注意事项：

避免氟碳漆接触皮肤和眼睛，如溅到皮肤和眼睛上应立即用清水清洗。施工现场要求通风良好。

含有可燃性溶剂，应远离火源并禁止在附近地区吸烟，现场遵守一切安全健康规定。

避免皮肤吸附漆雾发生过敏现象，使用时请使用适当防护用具。

施工条件：施工温度为(5—40)℃，空气相对湿度≤75%，禁止与水接触。

工具清洗：用YF—8氟碳漆专用稀释剂清洗。

存储：氟碳漆须存放在阴凉、干燥、通风条件下(5—40℃)，保质期一年