

高分子互穿网络防腐涂料

产品名称	高分子互穿网络防腐涂料
公司名称	武汉一力涂料股份有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	嘉鱼县潘家湾镇畈湖工业园
联系电话	0715-6597087 18971346915

产品详情

高分子互穿网络防腐涂料

产品组成：该产品是厚浆型，以环氧树脂、丙烯酸、其他各种树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种固化剂的双组份自干涂料。

产品特性：漆膜具有优良附着力；耐冲击性、耐水性；干燥性能快；高防锈性能和良好的抗化学品性及耐油性，良好的耐磨性能。

主要用途：广泛用于船底、压载水舱、码头钢桩、矿井钢铁支架、酸槽、自来水管道的内壁防腐用底、面漆。

技术指标

基本参数：配比：漆料：固化剂 = 4：1（重量比）

施工参数：

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：250 ~ 350g/m²

完全固化：7天

建议涂装道数：涂装二至三道，50 μm/道，干漆膜150 μm以上

配套用漆：IPN8710高分子互穿网络防腐底漆。

表面处理：有氧化皮钢材，喷砂去锈质量达到Sa2.5级；无氧化皮钢材喷砂达Sa2.5级；涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等污物。

涂装方法：无气喷涂：稀释剂：环氧稀释剂

稀释率：0~15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa

空气喷涂：稀释剂：环氧稀释剂

稀释率：20~40%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约2.0~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：环氧稀释剂

稀释率：0~20%（以漆料重量计）

储存期限：存放于阴凉、干燥、通风处，漆料、固化剂一年。

注意事项：1.施工前先阅读使用说明；

2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；

3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。