

# 佛山Se-101聚醚型聚氨酯生胶与混炼胶

产品名称	佛山Se-101聚醚型聚氨酯生胶与混炼胶
公司名称	佛山市豫迦轩化工有限公司
价格	2460.00/箱
规格参数	产地:广东 型号:Se-101 包装:纸箱, 20公斤/箱
公司地址	佛山市南海区丹灶镇祥泰路3号5层3号(住所申报)(注册地址)
联系电话	075785417478 13794091065

## 产品详情

Se-101聚醚型聚氨酯生胶与混炼胶结构独特,具有很好的耐磨性,优良的力学性能,耐油性能好、其耐油性优于丁腈橡胶(NBR),耐老化、耐气透性、耐臭氧及辐射性能优良,缓冲减震性能好,具有良好的耐水解性能,耐低温性好,能与丙\*酸酯橡胶(AEM)和氯醇橡胶(ECO)媲美。本公司生产的聚醚型聚氨酯生胶符合SGS的ROSH和6P环保要求。

Se-101聚醚型聚氨酯生胶与混炼胶加工性能好,硫化体系可选用硫\*或过\*化物,可使用通用橡胶机械加工。用其生产的混炼胶广泛应用于设备、汽车、纺织和制鞋等领域的各种高性能密封件、O形圈、胶管、传动带、胶带、胶辊、减震器、高负荷齿轮箱、鞋底、抗静电和阻燃制品、各种模\*制品等。

特殊要求系列:抗静电系列——体积电阻率可低至 $10^7$  .cm,表面电阻率低至 $10^6$  .cm;阻燃系列——能达到氯丁橡胶的阻燃效果。

佛山豫迦轩 聚醚型MPU生胶质量标准

项目

型号

Se-101

Se-101-L

Se-101-H

外观

无色至浅黄色透明胶块

密度/g.cm-3

1.04 ~ 1.08

门尼粘度/ML(1+4)100

40 ± 8

26 ± 6

56 ± 8

硫化胶物理性能

硬度(邵A) : 75 ± 3

300%定伸强度(兆帕) : 7.0

扯断伸长率(%) : 450

拉伸强度(兆帕) : 26

永久变形(%) : 22

注 : 101L、101、101H检测基本配方相同，且性能指标相同。

物理性能检验配方 : MPU生胶100 ; 增塑剂A 1 ; N330炭黑30 ; 促进剂M 2 ; 促进剂DM 4 ; 活性剂NH-2 1 ; 硫黄 2 ; 合计140。

佛山豫迦轩 硫\*硫化体系MPU混炼胶基本物理机械性能

硬度 : 邵 A

50 ~ 60

70 ~ 80

85 ~ 90

扯断伸长率 : %

650

500

500

拉伸强度 : 兆帕

15 ~ 27

20 ~ 35

18 ~ 30

回弹性：%

45

40

30

撕裂强度：KN/m

25

50

60

阿克隆磨耗：cm<sup>3</sup>/1.61km

0.10

0.10

0.10

佛山豫迦轩 过\*化物硫化体系MPU混炼胶基本物理机械性能

硬度：邵 A

55 ~ 65

65 ~ 75

80 ~ 90

扯断伸长率：%

250

250

100

拉伸强度：兆帕

8 ~ 18

10 ~ 22

16 ~ 25

撕裂强度: KN/m

15

25

扯断永久变形: %

0 ~ 6

0 ~ 4

0 ~ 8

回弹性: %

45

45

30

阿克隆磨耗: cm<sup>3</sup>/1.61km

0.12

0.10

0.12