混凝土楼板漏水板底水印处理方法

产品名称	混凝土楼板漏水板底水印处理方法
公司名称	北京冶建工程裂缝处理中心
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:工程师 型号:A9网状裂缝封闭剂 修复范围:混凝土楼板裂缝
公司地址	北京市海淀区长春 桥路5号
联系电话	18600262690

产品详情

混凝土楼板漏水板底水印处理方法

很多楼板由于出现大面积网状裂缝，在上部带水作业的前提下，楼板下面出现大面积的渗水情况，水渍干燥后，还会留有许多，水印水碱！

工程师A9网状裂缝封闭剂

——混凝土网状裂缝修补专用

A9网状裂缝封闭剂特别针对混凝土硬化初期，因塑性收缩而产生的表面不规则网状裂缝的修复而研制，是一种新型柔性抗裂封闭涂层，采用“ 树脂合金 ”技术，具有极强粘结力和韧性，刚柔结合，防止钢筋锈蚀和混凝土结构的进一步损坏，提高建筑物的耐久性。

一、用途

n 封闭大面积网状裂缝

n 楼板、地下室顶板、屋面板裂缝封闭

n 与混凝土同色，修补后整体效果美观

二、特点

n 优良的粘结性，与混凝土牢固粘结形成保护层，有效阻止水、腐蚀介质等渗入混凝土内部，防止钢筋锈蚀和混凝土碳化；

n 优良的柔韧性，能够跟随裂缝变化，符合混凝土的收缩和膨胀要求；

n 耐老化性好，绿色环保，施工简单，价格便宜。

三、性能

项目

技术指标

延伸性（%）

≥50

拉伸强度（MPa）

≥1.2

粘结强度（MPa）

≥1.0

标准养护后

不起泡、不龟裂、不剥落

涂层耐老化试验1000h后

不粉化、不起泡、不龟裂、不剥落

涂层耐碱试验30d后

四、用法

n 材料和工具

A9网状裂缝封闭剂（A9胶液+A9粉料）

毛刷、滚刷、刮板、配料桶、水

n 四步工法：

1. 基层处理

修补：施工前，基层若有凸起部位、孔洞及受损处，应清除或修补；

修补孔洞的配比：A9胶：水：A9粉=1：3：10（体积比），调成砂浆，压入孔洞；

清扫：彻底清扫基层，保证混凝土表面坚固，干燥，干净；

2. 底涂施工

底涂配比：先单独用A9胶液：水=1：3（体积比）稀释，进行湿胶涂刷两遍，待表干后（20分钟），进行下一道施工。

3. 中涂施工

中涂配比：按A9胶液：水：A9粉料= 1：1：3（体积比）的比例，配成稀浆，充分搅拌均匀，使用时随搅随用，充分干燥后(6小时)，方可进行下道面涂施工。

4. 面涂施工

面涂配料： A9胶液：A9粉料= 1：2（体积比，不可加水），配成稀浆，充分搅拌均匀，使用时随搅随用，均匀涂刷，不得有漏涂部位，涂刷厚度以1~2mm为宜。

n 注意事项

养护：施工24小时后，材料初凝，干燥养护7天即可使用。

操作时间：配制好的材料30分钟内用完。

表面保护：如面层需打混凝土或抹砂浆，为了提高粘结力，应在A9封闭剂施工完成3天后，表面进行界面处理，配比为A9胶液：水：A9粉料＝1：1：3（体积比），趁湿打混凝土或抹砂浆保护层。

施工完毕，应及时用水洗手及擦试工具。

施工温度：宜为10～30°C，室外作业避免在雨天、大风、冰冻时施工

五、包装、用量及储存

n 包装：35kg/套（胶液：10kg/桶，粉料：25kg/袋）

n 用量：1.5kg/m2（1mm厚）

n 储存：胶液保质期为12个月；粉料保持期为6个月。存放在5°C以上通风干燥处，防止阳光直射和冻结

详情咨询：赵工18600262690