

PBT 日本宝理3226纤维 阻燃级 热稳定性

产品名称	PBT 日本宝理3226纤维 阻燃级 热稳定性
公司名称	东莞市优达塑胶原料有限公司
价格	26.00/KG
规格参数	加工级别:注塑级 特性级别:热稳定性,增强级,阻燃级 用途级别:电子电器部件,纤维,汽车
公司地址	莞樟路樟木头段67号801室
联系电话	0769-89109804 13790280090

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据		
基本性能	比重	---	ASTM D-792	1.57	
机械性能	拉伸率	---	ASTM D-638	3.4	
	弯曲强度	---	ASTM D-790	186	
	艾氏冲击强度	缺口	---	ASTM D-256	78
		反缺口侧	---	ASTM D-256	530
	抗拉强度	---	ASTM D-638	127	
	弯曲模量	---	ASTM D-790	7250	
电气性能	体积电阻率	3mmt	ASTM D-257	1×10^{16}	
	绝缘破坏强度	短时 : 3mmt	ASTM D-149	20	
热性能	线性膨胀系数	室温	---	2-7	
	热变形温度	1.82MPa	ASTM D-648	211	
	阻燃性	---	UL 94	V-0	
其它性能	表面电阻率	---	---	1×10^{16}	
	UL认定耐电弧性	*2	---	77	

UL认定耐电弧电阻	*2	---	265
-----------	----	-----	-----